

CATALIZADOR MASILLA RINOK FLEX

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado a base de pasta de Peróxido de Benzoilo, iniciador de la polimerización de resinas poliésteres.

La reacción del catalizador en la masilla está altamente influenciada por la humedad del aire, la composición de la masilla, la temperatura y la habilidad del usuario.

USO

Como agente endurecedor en masillas.

USO DE CATALIZADOR MASILLA RINOK FLEX EN:	
MASILLAS	PRESENTACIÓN CATALIZADOR
Masilla plástica 3K FLEX X 2 Kg	70 gramos
Masilla plástica 3K FLEX X 4 Kg	140 gramos
Masilla plástica RINOK FLEX X 2.5 Kg	70 gramos
Masilla plástica RINOK FLEX X 5 Kg	140 gramos
Masilla plástica TOQUE FLEX X 2.5 Kg	70 gramos
Masilla plástica TOQUE FLEX X 5 Kg	140 gramos

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Principio activo:	Peróxido de Benzoilo.
Apariencia:	pasta cremosa de color rojo.
Densidad (kg/gal):	4.30 – 4.40
Olor:	Característico
Soluble en agua:	No.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

TIPO DE SUSTRATO

Metal, fibra de vidrio, madera. Como:

- Chapa de acero decapada o lijada.
- Laminados de plástico reforzado.
- Pinturas de carrocería de automóvil.
- Maderas.
- Madera aglomerada.
- Fibrocemento.
- Metales ferrosos y fundición de hierro.
- Aleaciones livianas, zinc, bronce, cobre, aluminio, previamente pintados con un primer de adherencia, del tipo no fenólico.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Espátula de metal o jebe flexible.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la limpieza de la superficie a empastar, debe estar libre de óxido, polvo y perfectamente desengrasada.
2. Agrega endurecedor a la masilla, en función de la temperatura ambiente y el tiempo de pot-life (tiempo que comienza a endurecer) deseado. No disminuir debajo de 1,5 %, ni sobrepasar el 4 % de endurecedor sobre la cantidad de masilla.

Temperatura (°C)	Porcentaje de endurecedor (%)	Pot life (minutos)
5 – 10	3 – 4	10 – 12
10 – 20	2 – 2.5	8 – 10
20 – 30	1.5 – 2	5 – 10

3. Mezcla perfectamente los dos componentes y aplica, tratando de adherir la masilla en forma homogénea sobre el sustrato o soporte. No aplicar sobre pinturas o fondos frescos.
4. Una vez comenzada la polimerización (endurecimiento), la masilla es perfectamente lijable indistintamente en seco a al agua, después de:

Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
5 – 10	25 – 30
10 – 20	20 – 25
20 – 30	15 – 20

5. Para lijado en seco utilizar lija P60 o P100 para el desbaste grueso.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.



5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Mantener almacenado en su envase original, alejado de las llamas y toda fuente de calor, chispas o llamas, protegido de la luz solar, alejado de los agentes reductores, aminas, ácidos y bases fuertes, compuestos a base de azufre, acelerantes, promotores, etc.
- La contaminación del producto con uno de estos elementos, puede activar una reacción de descomposición más o menos violenta, pudiendo generar fuego o explosión o transformar el producto inutilizable.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: 5°-25°C. La descomposición espontánea, con la consecuente pérdida del principio activo, reduce el rendimiento de uso del producto, generalmente puede ocurrir si se almacena a temperatura superior a la recomendada. Este proceso de deterioro depende del tiempo y la temperatura.
- En condiciones correctas de almacenaje y manipulación, el producto no muestra ningún tipo de separación, o como mucho, una pequeña separación física.

6. PRESENTACIÓN

- En chisguete de 70 y 140 gramos.

