

MASILLA AUTOMOTRIZ FX-3000

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto a base de resinas alquídicas, resinas nitrocelulosas, cargas, pigmentos, aditivos y solventes. Brinda excelente poder de relleno con buenas propiedades de nivelación, adherencia, flexibilidad, fácil de lijar, baja porosidad y secado super rápido

USOS

Ideal para rellenar e igual superficies en la fabricación y reparación automotriz y otras industrias en general. Tapa los poros que deja la masilla plástica.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo: Alquídico.
Acabado: Semi-mate
Color: Gris
Viscosidad a 25 °C (cPs): 200000 - 215000, #7, 10RPM
Sólidos en peso (%): 58.16 - 62.16
Sólidos en volumen (%): 34.66 - 38.66
Peso por galón (kg/gal): 5.082 - 5.282
Mecanismo de curado: Oxidación.
Espesor de película seca recomendada:
1.5 – 2.0 mils (38.1 - 50.8 micrones)

Rendimiento teórico: 28 m²/gal a 2 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto: 10 – 30 minutos
Duro: 4 – 6 horas
Lijado: Mín. 3 horas
Máx. 6

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Se recomienda aplicar previamente Base a la piroxilina.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Espátula de metal o jebe flexible.

Solvente de dilución: no requiere

Solvente de dilución: Thinner estándar.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la masilla.
3. Aplica una capa uniforme.
4. Después del tiempo de lijado, usa lija No 180-240.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

