

BASE MATEANTE UNIVERSAL JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto elaborado a base de resinas especiales, solventes aromáticos y ésteres, agentes mateantes y aditivos.

USOS:

Se recomienda para reducir el brillo sin alterar la tonalidad del color en productos como lacas a la piroxilina, lacas acrílicas, gloss y pinturas alquídicas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Sólidos en peso (%): 60.1 - 64.1

Sólidos en volumen (%): 42.3 - 46.3

Densidad (kg/gal): 4.801 - 4.901

Viscosidad (KU) a 25°C: 67 - 75

Acabado: Mate

Color: Blanco cremoso

Espesor de película seca recomendada:

1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)

Rendimiento: 44 m²/gal a 1.5 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Madera: Lijar finamente la madera, toda porosidad debe estar previamente sellada con laca selladora y quedar completamente seca, libre de polvo o cualquier otro contaminante.

Metal nuevo: Preparación con chorro abrasivo grado cercano al metal blanco según norma SSPC-SP10 (método para limpiar superficies metálicas antes de pintarlas).

Metal antiguo: Preparación con chorro abrasivo grado comercial según norma SSPC-SP6 (superficies con corrosión leve) o limpieza manual mecánica según

norma SSPC-SP2 o SSPC-SP3 (superficies con pintura envejecida y oxidación), de acuerdo al servicio.

Concreto: se recomienda aplicar en superficies previamente imprimadas.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar.

En superficies con pintura en buen estado, lijar suavemente y asegurar la limpieza de la superficie, eliminando restos de grasa, aceite u otros contaminantes.

En superficies con pintura en mal estado, retirar la pintura mal adherida con ayuda de una espátula o con herramientas mecánicas, lijar y asegurar la limpieza de la superficie.

RELACIÓN DE MEZCLA EN VOLUMEN:

2 volúmenes de pintura: LACA ACRILICA, LACA A LA PIROXILINA, GLOSS o ESMALTE SINTÉTICO.

1 volumen de BASE MATEANTE UNIVERSAL JHOMERON

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto: 1 - 3 horas

Duro: 16 - 24 horas

Repintado: Mín. 18 horas
Máx. Indefinido

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Brocha: Diluir 10-20% en volumen con Aguarrás Mineral TAMSA o Thinner.

Soplete HVLP o convencional: Presión de atomización 50 psi, boquilla 704-765. Diluir 20-30% en volumen.

Solvente de dilución y Limpieza: Thinner acrílico.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica la limpieza correcta y buena condición de la pistola convencional a usar para la aplicación.
3. Destapa los envases y agite cada componente por separado hasta su homogenización.



4. Mezcla los productos en la relación indicada.
5. Aplica una capa uniforme, no recargar.
6. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

