

BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto bi-componente de uso profesional, formulado con resina poliuretano, pigmentos con excelentes propiedades anticorrosivos, solventes, aditivos y cargas que otorgan buen poder de relleno. Una vez catalizado con CATALIZADOR POLIURETHANO JHOMERON y al secar forma una película de excelentes propiedades de adherencia, gran resistencia a la abrasión, al impacto y buena resistencia química. Es fácil de lijar.

USOS

Como base de protección de superficies metálicas especialmente en sistemas de repintado Automotriz y para una amplia variedad de acabados finales.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo: Poliuretano
Acabado: Mate
Color: Gris, blanco, negro y rojo óxido.
Sólidos por peso (%): 65 - 72
Sólidos en volumen (%): 46.2 - 54.2
Peso por galón (kg/gal): 5.1 - 5.9
Espesor de película seca recomendada: 1.5 - 2.5 mils (38.1 - 63.5 micrones)

Rendimiento teórico: 38 m²/gal a 2.0 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Metal nuevo: Preparación con chorro abrasivo grado cercano al metal blanco según norma SSPC-SP10 (método para limpiar superficies metálicas antes de pintarlas).

Metal antiguo: Preparación con chorro abrasivo grado comercial según norma SSPC-SP6 (superficies con corrosión leve) o limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 o SSPC-SP3 (superficies con pintura envejecida y oxidación), de acuerdo al servicio.

NOTA

- Use REMOVEDOR DE PINTURA JHOMERON para eliminar todo tipo de pinturas deterioradas o en buenas condiciones sólo si se desea cambiar por otra.
- Si el sustrato presenta daños como arañazos, grietas o abolladuras rellenar con MASILLA PLÁSTICA, alisar las imperfecciones y dejar libre de cualquier contaminante.
- Use GREASE REMOVAL JHOMERON para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes superficiales para evitar defectos en la película de pintura.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Soplete convencional, airless o HVLP: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Solvente de dilución: 3K DISOLVENTE POLIURETANO 2 EN 1

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

8 volúmenes de BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON (PARTE A)
1 volumen de CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON (PARTE B)
½ - 1 volumen de 3K DISOLVENTE POLIURETANO 2 EN 1

Tiempo de inducción: 20 minutos

Tiempo de vida útil de la mezcla: 2 - 4 horas a 25°C

Tiempo de secado a 25 °C:

- **Oreo:** 5 - 10 minutos
- **Al Tacto:** 10 - 20 minutos.
- **Duro:** 10 - 12 horas

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

Lijabilidad: **Inicio:** Nro. 600
Final: Nro. 800

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.



- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica la limpieza correcta y buena condición de la pistola convencional a usar para la aplicación.
3. Destapa la BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON y el CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON, agítalos por separado.
4. Mezcla ambos componentes en la relación recomendada, luego adiciona el disolvente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplica una capa uniforme, no recargar.
6. Después del tiempo de oreo, aplica la segunda mano, según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.
7. Lijar después de 12 horas.

RECOMENDACIONES

- Prepara solo la cantidad necesaria para el trabajo que va realizar.
- Aplica la mezcla catalizada dentro del periodo de tiempo conocido como pot-life, si se aplica fuera de ese tiempo, aunque la pintura se encuentre en estado líquido, se obtendrá un acabado con un marcado efecto piel de naranja, debido a la reacción química entre sus componentes.
- Lava inmediatamente la pistola de aplicación y otros utensilios, de no hacerlo, le producirá graves inconvenientes debido a que la mezcla endurecerá dentro de la pistola.
- No mezcles este producto con pinturas de otro tipo o marca.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)