

POLYURETHANE 2K DIRECT SHINE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto bi-componente en colores sólidos a base de copolímero acrílico, para su aplicación requiere de la mezcla de POLYURETHANE DIRECT SHINE 2K y HARDENER DIRECT SHINE.

Al ser monocapa se aplica en una única capa que contiene todos los componentes, estos al reaccionar y secar otorgan una película que brinda gran resistencia química, resistente a la intemperie y buena nivelación.

USOS

Como acabado final en el repintado de automóviles, buses y camiones.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado: Brillante
Color: Según carta de colores.
Mecanismo de curado: Reacción química.
Espesor de película seca recomendada:
1.6 - 2.2 mils (40.6 - 55.9 micrones)
Número de manos: 2 - 3

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Se recomienda aplicar previamente con BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.
- En superficies no ferrosas se recomienda aplicar ETCHING PRIMER seguido de BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.
- La superficie del sustrato debe estar acondicionado de manera correcta para un óptimo performance del recubrimiento a aplicar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete por gravedad: 1.2-1.4mm, distancia de pulverización 20-25 cm, 3-4 bar.

Soplete por succión: 1.4-1.8mm, distancia de pulverización 20-25 cm, 3-4 bar.

Soplete HVLP: 1.3-1.5mm, distancia de pulverización 10-15 cm, 0.7bar.

Soplete presión: 1.0-1.2mm, distancia de pulverización 20-25 cm, 4-6 bar.

Solvente de dilución: DISOLVENTE POLIURETANO JHOMERON PINTOR ALTO BRILLO.

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

- 2 volúmenes de POLYURETHANE 2K DIRECT SHINE
- 1 volumen de HARDENER DIRECT SHINE.
- ½ - 1 volumen de DISOLVENTE POLIURETANO JHOMERON PINTOR ALTO BRILLO

Viscosidad de pulverización a 20°C: 15-17 segundos en FORD 4.

Tiempo de vida útil de la mezcla (Pot life): 3.5 horas a 25°C

Tiempo de secado a 25 °C:

- **Oreo entre manos:** 5 - 15 minutos
- **Libre de polvo:** 40 minutos
- **Al Tacto** 6 horas
- **Al horno (60°):** 45 minutos.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica la limpieza correcta y buena condición de la pistola convencional a usar para la aplicación.
3. Destapa el POLYURETHANE 2K DIRECT SHINE y su HARDENER DIRECT SHINE, agítalos por separado.
4. Mezcla ambos componentes en la relación recomendada, luego adiciona el disolvente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplica una capa uniforme, no recargar.
6. Después del tiempo de oreo, aplica la segunda mano, según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.

RECOMENDACIONES

- Prepara solo la cantidad necesaria para el trabajo que va realizar.
- Aplica la mezcla catalizada dentro del periodo de tiempo conocido como pot-life, si se aplica fuera de ese tiempo, aunque la pintura se encuentre en estado líquido, se obtendrá un acabado con un marcado efecto piel de naranja, debido a la reacción química entre sus componentes.



- Lava inmediatamente la pistola de aplicación y otros utensilios, de no hacerlo, le producirá graves inconvenientes debido a que la mezcla endurecerá dentro de la pistola.
- No mezcles este producto con pinturas de otro tipo o marca.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

