

POLYURETHANE BICAPA HS 100-80

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de alta calidad, proporciona colores sólidos de gran resistencia a la intemperie y rayos UV, es de buena nivelación y gran durabilidad.

Al ser un sistema bi-capa, requiere de dos capas para su acabado final, la primera de POLYURETHANE BICAPA HS 100-80 que otorga color y la segunda de la mezcla de BARNIZ POLIURETANO HS JHOMERON con CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON que confieren excelente brillo, gran dureza, flexibilidad, así como alta resistencia química y protección en el acabado final.

USOS

Como base de color o capa de fondo para el repintado automotriz y otros como aeronaves, embarcaciones de recreo, también se puede aplicar en maquinarias, equipos pasamanos y muebles de madera.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Semi-brillante
Color:	según carta de colores.
Sólidos en peso (%):	27.81 – 40.81
Sólidos en volumen (%):	20.57 – 28.57
Densidad (kg/gal):	3.891 – 4.306
Espesor de película seca recomendada:	0.8 - 1.2 mils (20.3 - 30.5 micrones)

Rendimiento: 37 m²/gal a 1.0 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Se recomienda aplicar previamente con BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.
- En superficies no ferrosas se recomienda aplicar ETCHING PRIMER seguido de BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.

- La superficie del sustrato debe estar acondicionado de manera correcta para un óptimo performance del recubrimiento a aplicar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete convencional o HVLP: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Solvente de dilución: 3K Disolvente Poliuretano 2:1 Jhomerón.

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

- 1 volumen de POLYURETHANE BICAPA HS 100-80.
- ½ - 1 volumen de 3K DISOLVENTE POLIURETANO 2 EN 1

Tiempo de secado a 25 °C:

- **Oreo entre manos:** 5 – 15 minutos
- **Al Tacto:** 20 – 30 minutos
- **Duro** 4 – 10 horas
- **Al horno (60°):** 30 minutos.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

Número de manos: 2 – 3

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la pintura.
3. Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
4. Aplica una capa uniforme, no recargar.
5. Después del tiempo de oreo, aplica la segunda mano según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.
6. Para el acabado final aplica BARNIZ POLIURETANO HS JHOMERON en mezcla con CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON, según procedimiento de aplicación que indica en su TDS.



4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

