

POLYURETHANE BRILLO DIRECTO 100-80

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto bi-componente, para su aplicación requiere de la mezcla de POLYURETHANE BRILLO DIRECTO 100-80 y CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON.

Al ser monocapa se aplica en una única capa que contiene todos los componentes, estos al reaccionar y secar otorgan una película que brinda color, protección, reluciente brillo, gran resistencia química, buena dureza y flexibilidad, es altamente resistente a la intemperie y rayos UV; por lo tanto, no requiere de una capa final de barniz poliuretano.

USOS

Como acabado final en el repintado automotriz, aeronaves, embarcaciones de recreo, maquinarias, equipos, pasamanos y muebles de madera.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillante
Color:	Según carta de colores.
Mecanismo de curado:	Reacción química.
Sólidos en peso (%):	58.31 - 65.31
Sólidos en volumen (%):	43.09 - 51.09
Densidad (kg/gal):	3.892 - 4.792
Espesor de película seca recomendada:	1.5 - 2 mils (38.1 - 50.8 micrones)
Rendimiento:	36 m ² /gal a 2 mils de espesor seco.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.
- Se recomienda aplicar previamente con BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.
- En superficies no ferrosas se recomienda aplicar ETCHING PRIMER seguido de BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON.
- La superficie del sustrato debe estar acondicionado de manera correcta para un óptimo performance del recubrimiento a aplicar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Soplete convencional o HVLP: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Solvente de dilución: DISOLVENTE POLIURETANO JHOMERON PINTOR ALTO BRILLO

DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla en volumen:

- 2 volúmenes de POLYURETHANE BRILLO DIRECTO 100-80 (PARTE A)
- 1 volumen de CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON (PARTE B)
- ½ - 1 volumen de DISOLVENTE POLIURETANO JHOMERON PINTOR ALTO BRILLO

Tiempo de vida útil de la mezcla (Pot life): 2 - 4 horas a 25°C

Tiempo de secado a 25 °C:

- **Oreo entre manos:** 5 – 15 minutos
- **Al Tacto:** 20 – 50 minutos
- **Duro:** 12 – 24 horas
- **Al horno (60°):** 30 minutos.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura o movimiento del aire.

Número de manos: 2 – 3

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Verifica la limpieza correcta y buena condición de la pistola convencional a usar para la aplicación.
3. Destapa el POLYURETHANE BRILLO DIRECTO 100-80 y el CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON, agítalos por separado.
4. Mezcla ambos componentes en la relación recomendada, luego adiciona el disolvente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos.
5. Aplica una capa uniforme, no recargar.
6. Después del tiempo de oreo, aplica la segunda mano, según el espesor seco recomendado y una tercera sólo si es necesario bajo el mismo procedimiento.

RECOMENDACIONES

- Prepara solo la cantidad necesaria para el trabajo que va realizar.



- Aplica la mezcla catalizada dentro del periodo de tiempo conocido como pot-life, si se aplica fuera de ese tiempo, aunque la pintura se encuentre en estado líquido, se obtendrá un acabado con un marcado efecto piel de naranja, debido a la reacción química entre sus componentes.
- Lava inmediatamente la pistola de aplicación y otros utensilios, de no hacerlo, le producirá graves inconvenientes debido a que la mezcla endurecerá dentro de la pistola.
- No mezcles este producto con pinturas de otro tipo o marca.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1 galón (3.785 L)

