

VARNISH ACCELERATOR 3K

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto diseñado para acelerar el tiempo de secado y curado de los sistemas poliuretanos bicomponentes, evitando la impregnación de polvo o contaminante alguno.

USO

En sistemas bi-componentes:

- BARNIZ POLIURETANO HS JHOMERON + CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON
- BASE PRIMER POLIURETANO JHOMERON + CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON
- POLYURETHANE BRILLO DIRECTO 100-80 + CATALIZADOR POLIURETANO JHOMERON

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Transparente
Aspecto:	Líquido
Densidad (kg/gal):	3.295 - 3.395
Viscosidad:	8 – 10 s. Copa Ford #4 a 20°C

3. INSTRUCCIONES

Para mayor información de la preparación de la superficie, equipos de aplicación, espesor de aplicación y otros, revisar TDS del recubrimiento bi-componente.

RELACIÓN DE MEZCLA EN VOLUMEN

Añadir 10% del aditivo Varnish Accelerator 3K respecto a la mezcla final de la PARTE A + PARTE B.

Nota: Para una mezcla final de 100 mL, añadir 3 mL de VARNISH ACCELERATOR 3K.

RECOMENDACIONES

- La vida útil de la pintura mezclada con aditivo acelerante será de menor tiempo, usar lo más pronto posible.
- Preparar solo la cantidad necesaria para el trabajo que va a realizar.
- No añadir más del 10% del aditivo, pues la vida útil de la mezcla se reducirá significativamente, obteniendo defectos en la aplicación y pronto endurecimiento.
- Lavar inmediatamente la pistola y utensilios de aplicación después del pintado, pues de no hacerlo

le producirá graves inconvenientes debido a que la mezcla endurecerá en su interior.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 900 mL.

