

LÁTEX PINTOR JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de alta calidad, de acabado mate, formulado de 100% resina acrílica y pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta resistencia los rayos UV y a la intemperie, de acción antihongos, libre de perseverantes mercuriales y no contiene metales pesados. Posee un excelente poder cubriente debido a su alto contenido de pigmentos y es lavable después de 15 días de pintado, ya que contiene un gran porcentaje de resina.

Se ofrece en una amplia gama de colores intermezclables entre sí.

USOS

Para el pintado de interiores y exteriores en superficie de concreto, drywall, fibrocemento, ladrillo, enlucidos de yeso, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Emulsión acrílica modificado.
Color:	Según carta de colores.
Acabado:	Mate.
Viscosidad a 25 °C (KU):	110 – 115
Sólidos en peso (%)	Acentos: 37 – 39 Otros colores: 40 – 48
Densidad (kg/gal):	4.25 – 5.25
Mecanismo de curado:	Coalescencia y evaporación
Finura de dispersión:	4.0 Hegman min.

Rendimiento teórico: 60m²/gal. a 1.0 mils.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Resistencia a la abrasión húmeda: 900 ciclos mínimo, Por lo tanto, esta pintura es lavable y fácil de limpiar.

Tiempo de secado a 25 °C

Al Tacto (minutos, máx.): 60 minutos.

Repintado (horas, máx.): 6 horas.

Diluyente: agua

Dilución: Diluir en caso necesario con un 1/8 de galón de agua potable, el exceso causará descuelgue.

Aplicación: Brocha, rodillo o soplete.

Contenido: Este producto no contiene metales pesados, a la vez contiene resina y pigmentos orgánicos e inorgánicos especialmente seleccionados.
Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.

Olor: su olor no es irritante ni antes, ni durante, ni después de la aplicación y no deja olores residuales después de las 24 horas de la aplicación.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

Una superficie nueva debe esperar 30 días después del tarrajeo para su recubrimiento, ya que debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Elimine residuos del tarrajeo con lija al agua #80.

Resane imperfecciones de la superficie a recubrir, para ello aplicar TEMPLE ACRILICO SINOLIZADO JHOMERON.

Aplique dos manos de SELLADOR DE PARED JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX PINTOR JHOMERON.

Superficies con pintura en buen estado:

Elimine el polvo, grasa u otro contaminante de la superficie. Luego usando lija al agua #120 opacar el brillo y aplique LÁTEX PINTOR JHOMERON.

Superficies con pintura en mal estado:

Humedezca con agua la superficie que está en mal estado y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejar libre de polvo, grasa, salitre o cualquier sustancia contaminante.

Rellene los poros de las superficies ásperas y resane grietas pequeñas con Pasta Mural JHOMERON, luego aplique dos manos de SELLADOR DE PARED JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX PINTOR JHOMERON.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.



2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
3. Destapa el envase de la pintura y mediante una paleta agita hasta su homogenización.
4. Separa en un recipiente limpio solo la cantidad de pintura a utilizar.
5. Añada agua potable, 15% como máximo y nuevamente homogeniza.
6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado pues ocasionará descuelgue.
7. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano y sólo si es necesario una tercera capa bajo el mismo procedimiento.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
 - Envase de plástico de 4 galones
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

