

LÁTEX SATINADO JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de alta calidad de acabado satinado y textura fina formulado a base de látex acrílico modificado y pigmentos de alta resistencia a la luz y a la intemperie.

Posee un excelente poder cubridor debido a su alto contenido de sólidos, además es lavable después de 15 días de pintado.

Posee una lujosa apariencia satinada muy diferente a los látex convencionales y fina textura formulada para satisfacer las más sofisticadas exigencias de los pintores profesionales, arquitectos, decoradores y usuarios en general. Finalmente, tiene una amplia variedad de colores matizables entre sí.

USOS

Para el pintado de interiores y exteriores en superficie de concreto, drywall, fibrocemento, ladrillo, enlucidos de yeso, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo:	Emulsión acrílica modificado.
Color:	Según carta de colores.
Acabado:	Satinado.
Viscosidad a 25 °C (KU):	100 – 110
Sólidos en peso (%)	Acento: 33- 40 Otros colores: 41 - 50 Blanco: 51 – 55
Densidad (kg/gal):	4.00 – 5.10
Mecanismo de curado:	Coalescencia y evaporación
Finura de dispersión:	4.0 Hegman min.

Rendimiento teórico: 63 m²/gal a 1.0 mils
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Resistencia a la abrasión húmeda: 2000 ciclos mínimo,
Por lo tanto, esta pintura es lavable y fácil de limpiar.

Tiempo de secado a 25 °C
Al Tacto (minutos, máx.): 60 minutos.
Repintado (horas, máx.): 6 horas.

Diluyente: agua

Dilución: Diluir en caso necesario con un 1/8 de galón de agua potable, el exceso causará descuelgue.

Aplicación: Brocha, rodillo o soplete.

Contenido: Este producto no contiene metales pesados, a la vez contiene resina y pigmentos orgánicos e inorgánicos especialmente seleccionados.
Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.

Olor: su olor no es irritante ni antes, ni durante, ni después de la aplicación y no deja olores residuales después de las 24 horas de la aplicación.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

Una superficie nueva debe esperar 30 días después del tarrajeo para su recubrimiento, ya que debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa u otro contaminante.

Elimine residuos del tarrajeo con lija al agua #80.

Resane imperfecciones de la superficie a recubrir con TEMPLE ACRÍLICO SINOLIZADO.

Aplique dos manos de SELLADOR DE PARED JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX SATINADO JHOMERON.

Superficies con pintura en buen estado:

Elimine el polvo, grasa u otro contaminante de la superficie. Luego usando lija al agua #120 opacar el brillo y aplique LÁTEX SATINADO JHOMERON.

Superficies con pintura en mal estado:

Humedezca con agua la superficie que está en mal estado y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejar libre de polvo, grasa, salitre o cualquier sustancia contaminante.

Rellene los poros de las superficies ásperas y resane grietas pequeñas con Pasta Mural JHOMERON, luego aplique dos manos de SELLADOR DE PARED JHOMERON dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX SATINADO JHOMERON.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Asegura la limpieza de la superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido,



pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

2. Asegura la limpieza y buen estado de los equipos de aplicación: brocha, rodillo o pistola.
3. Destapa el envase de la pintura y mediante una paleta agita hasta su homogenización.
4. Separa en un recipiente limpio solo la cantidad de pintura a utilizar.
5. Añada agua potable, 15% como máximo y nuevamente homogeniza.
6. Aplica una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado pues ocasionará descuelgue.
7. Después del tiempo de repintado, aplica la segunda mano y sólo si es necesario una tercera capa bajo el mismo procedimiento.

Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
- Envase de plástico de 4 galones

