

OCTOATO DE COBALTO T300

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OCTOATO DE COBALTO T300 es una sal de cobalto del ácido 2etilhexanoico, empleado como secante en la industria de las pinturas, tintas y resina poliéster, lenta volatilidad y alta reactividad con agentes oxidantes. Puede conducir al arrugado de la película de no utilizarlo en combinaciones con otros secantes que balanceen su efecto; estos metales pueden ser los siguientes: manganeso, zinc, calcio, plomo y combinaciones de estos que aceleren el secado de profundidad.

USOS

OCTOATO DE COBALTO T300 actúa como un acelerador en Gel Coat's y resinas, como secante en barnices y esmaltes; desarrollando un adecuado secado superficial, buena formación de película, así como blancura a los recubrimientos, pinturas y acabados.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Viscosidad Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos)	50 – 70	ASTM D1200
% Sólidos no volátiles	21 ± 2	ASTM D1259
Color	Violeta o azul violeta	Visual
Número de Ácido	Menor 60	mg KOH/g
% de metal	6 ± 0.3	-----

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos, ésteres y cetonas; limitada solubilidad en solventes alifáticos e insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

OCTOATO DE COBALTO T300, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 180 kg y galoneras de 20, 16 y 3 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

