


PEROXICOL 80

Peróxido de Metil Etil Cetona

Cas # 1338-23-4

Mezcla líquida

Estructura Química



Descripción

Peroxicol 80 es un Peróxido de Metil Etil Cetona (MEKP) en una mezcla de solventes especiales, adecuado para el curado de resina poliéster insaturada a temperatura ambiente en combinación con promotores y aceleradores de cobalto.

Datos técnicos

Oxígeno Activo:	8,8 ± 0,2%
Aspecto físico:	Líquido
Color:	Traslúcido a ligeramente amarillo
Contenido de peróxido de hidrógeno libre:	1,5 – 2,0%
Gravedad específica:	1,06 – 1,14
Soluble en:	Disolventes orgánicos oxigenados
SADT:	60°C
Vida útil:	6 meses

Aplicación

CURADO A TEMPERATURA AMBIENTE

Peroxicol 80 es un MEKP de uso general, de media reactividad. Este producto es ideal para trabajar la mayoría de las aplicaciones ya que proporciona buen desempeño y rendimiento.

Se recomienda usar dosis entre el 1 y 3% máximo. Es recomendado hacer mediciones del desempeño de MEKP en cada resina, ya que el uso de una sola formulación no suele ser específica para todos los sistemas.

Almacenamiento

Almacene en el recipiente original alejado de materiales inflamables y de cualquier fuente de calor, chispas o llamas; evite contacto directo con la luz del sol; no almacenar cerca de productos como naftenato de cobalto, anilinas, otros promotores, aceleradores, agentes oxidantes o reductores, ácidos o bases fuertes. Temperatura de almacenamiento recomendada entre 15 y 30°C.

Empaque

El empaque estándar del Peroxicol 80 son garrafas por 24 kg.