

Tiza CP-44

Polvo físicamente inerte con bajo contenido de sales solubles que contribuyen a obtener una viscosidad adecuada en pinturas imprimantes, las que dan un acabado excelente a las superficies.

Especificaciones del producto

Parámetro	Especificación	Método
Partículas > 45 µm (residuo tamiz ASTM No. 325)	máx. 5.0 %	LAB-PR-018
Blancura (filtro verde)	mín. 89.9 %	LAB-PR-019
Humedad	máx. 0.5 %	LAB-PR-023

Características generales del producto

Parámetro	Rango	Método
Contenido de Al_2O_3	máx. 0.5 %	LAB-PR-044
Contenido de Fe_2O_3	máx. 0.25 %	LAB-PR-044
Contenido de CaO	28.5 – 32.5 %	LAB-PR-044
Contenido de MgO	17.5 – 21.5 %	LAB-PR-044
Contenido de SO_3	máx. 0.10 %	LAB-PR-044
Índice de blancura	73.0 – 85.0 %	LAB-PR-019
Índice de amarillo	2.50 – 5.60 %	LAB-PR-019
Densidad aparente	840 – 885 g/L	LAB-PR-011
pH (suspensión acuosa al 10 %)	8.2 – 9.5	LAB-PR-012

Esta información se refiere al material indicado y podría no ser válida cuando el material es usado con otros materiales o en otros procesos. Debido a los numerosos factores que pueden afectar la aplicación de nuestros productos, esta información no exime al cliente de efectuar sus propias investigaciones y pruebas. Es responsabilidad del cliente asegurarse de la validez y suficiencia de esta información para su uso particular.

Este es un producto químico industrial y debe ser utilizado con todos los cuidados usuales de la industria. Debe ser almacenado en lugar fresco y seco, en sus envases originales cerrados, protegido del sol, fuentes de calor y humedad. En las condiciones adecuadas de almacenamiento y en sus envases originales el producto mantiene todas las propiedades descritas en esta hoja técnica.

"Por lo antes indicado, en ningún caso COMACSA será responsable por eventuales daños que se produzcan a raíz de la utilización del producto, siendo el usuario quién está en la obligación de realizar su manejo adecuado y respetando todas y cada una de las indicaciones técnicas que se le hayan brindado, así como el cumplimiento de las normas de la materia. En general, COMACSA no podrá ser considerada responsable por daños de cualquier tipo, incluido, pero sin limitarse a ellos, daños patrimoniales, extrapatrimoniales, personales, directos, indirectos y entre otros, ni siquiera si COMACSA haya sido previamente avisada de la posibilidad de que se produzcan tales daños."