

RESINA BARNIZ MARINO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA BARNIZ MARINO, es una resina alquídica larga en aceite de soya diluido en aguarrás. Es utilizable en la fabricación de esmaltes y barnices. La presencia de aceite de soya, proporciona una mayor resistencia a la acción del medio ambiente y resistencia al amarillamiento. Posee además buena adherencia, alta dureza y gran elasticidad.

USOS

Se recomienda para la fabricación de barnices, esmaltes blancos y esmaltes en tonos claros, para uso marino (embarcaciones de madera); también es usado en barnices y esmaltes con fines de decoración aplicados a brocha de secado al aire.

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 180 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	Máx. 15	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 9	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	Z5 – Z6	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	70 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad reducida al 20/100 (xilol/resina) Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos)	150 – 170	ASTM D1200
Peso/Galón	3.6 ± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes alifático, aromático, ésteres, cetonas. Insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA BARNIZ MARINO, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

