

RESINA F 100

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA F 100, es un poliéster ortoftálico insaturado de uso general, en cuya composición contiene PET, logrando una adecuada integración durante la reacción, de tal manera que no presenta problemas de separación durante la dilución. RESINA F 100 es una resina de materia activa 100%.

USOS

RESINA F 100 es ampliamente utilizada en la fabricación de gran variedad de artículos de moldeo. Reforzada con fibra de vidrio produce laminados de gran dureza y resistencia a la intemperie.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	30 – 40	ASTM D1639
Viscosidad Gardner	Y – Z2	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	70 ± 2	ASTM D1259
Tiempo gel (minutos)	6 – 9	----
Peso/Galón (kg/gal)	4.3 ± 0.1	ASTM D891

3. DILUCIÓN

De ser necesario, usar únicamente estireno en cantidad no mayor al 30%. Para utilizar otro monómero reticulante se sugiere realizar ensayos previos.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA F 100, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. CONDICIONES DE CURADO

RESINA F 100, no es pre acelerado; para el curado en frío se requiere la adición de un acelerador como el

octoato de cobalto además del catalizador peróxido de MEK a 25 °C. La adición del acelerador y del catalizador a la resina, debe efectuarse en forma sucesiva, mezclando primero el acelerador con la resina hasta completa homogenización, enseguida el catalizador. Nunca deben mezclarse el acelerador y el catalizador directamente, porque se provocaría una reacción violenta, con riesgo de explosión.

- Gelificación
Resina F 100 100 g
Octoato de cobalto 6% 0.400 g
Peróxido de MEK 1 g

6. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

7. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 220 kg y galoneras de 30, 20 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

