

RESINA TAMSA STYREX 60 X

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSA STYREX 60 X, es una resina corta en aceite de soya modificada con monómero de estireno diluida en xilol, formulado para brindar propiedades de mejor dureza, adhesión, brillo y tiempo de secado rápido.

USOS

Se recomienda para la fabricación de barnices, esmaltes, base zincromato, martillados y otros acabados de cobertura general, donde un tiempo de secado rápido, con propiedades de buena flexibilidad, adherencia, así como excelente brillo y dureza.

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 190 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	Máx. 12	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 8	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	Z4 – Z6	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	60 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad reducida al 40/95 (tolueno/resina) Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos)	88 – 98	ASTM D1200
Peso/Galón	3.78 ± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos, ésteres y cetonas; limitada solubilidad en solventes alifáticos e insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSA STYREX 60 X, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

