

RESINA TAMSA STYREX D 60 X

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSA STYREX D 60 X, es una resina corta en aceite de soya modificada con monómero de estireno diluida en xilol; formulado para brindar: mejor dureza, adhesión, brillo y tiempo de secado rápido.

USOS

Se recomienda para la fabricación de barnices, esmaltes, base zincromato, martillados y otros acabados de cobertura general, donde un tiempo de secado rápido, con propiedades de buena flexibilidad, adherencia, así como excelente brillo y dureza.

herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 190 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	Máx. 12	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 8	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	Z5 – Z7	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	60 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad reducida al 40/95 (tolueno/resina) Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos)	125 – 145	ASTM D1200
Peso/Galón	3.78 ± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos, ésteres y cetonas; limitada solubilidad en solventes alifáticos e insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSA STYREX D 60 X, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y

