

RESINA TAMSALKYD TS 70 X

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSALKYD TS 70 X, es una resina alquídica corta en aceite de soya diluida en xilol, que satisface variadas necesidades en la formulación de pinturas industriales de rápido secado que contienen nitrocelulosa. Se caracteriza por su extraordinaria dureza, flexibilidad, brillo, buena adhesión al sustrato y resistencia al amarillamiento.

USOS

Se recomienda para la fabricación de esmaltes industriales de rápido secado, laca a la piroxilina, pinturas de tráfico y esmaltes industriales horneables de uso general.

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 200 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	Máx. 12	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 9	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	Z5 – Z7	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	70 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad reducida al 95/50 (resina/xilol) copa Ford # 4 a 20° C (segundos)	65 – 75	ASTM D1200
Peso/Galón	3.97 ± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes alifático, aromático, ésteres, cetonas. Insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSALKYD TS 70 X, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

