

RESINA TAMSAMAELIC T300

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSAMAELIC T300, Resina sólida a base de colofonia modificado con glicerina y anhídrido maleico. Se ablanda a temperatura media y se usa para propósitos generales.

USOS

Se recomienda para ser usada como agente de formación de película en barnices y pinturas convencionales. No es muy apropiado para vehículos en solución de solventes alifáticos, debido a su limitada solubilidad en este tipo de solventes.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	35 – 45	ASTM D1639
Viscosidad reducida al 50 % en tolueno Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos))	20 – 30	ASTM D1200

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromático, ésteres, cetonas. Insoluble en alcoholes.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSAMAELIC T300, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Sacos de 25 kg.

