

RESINA TAMSAPOL MAS 68

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSAPOL MAS 68, es un poliéster ortoftálico insaturado en cuya composición contiene PET, logrando una adecuada integración durante la reacción, de tal manera que, no presenta problemas de separación durante la dilución. RESINA TAMSAPOL MAS 68 es una resina de materia activa 100%, baja reactividad y buena lijabilidad.

USOS

RESINA TAMSAPOL MAS 68 es utilizada en la fabricación de masillas plásticas.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	20 – 40	ASTM D1639
Viscosidad Gardner	J – N	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	66 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad Copa Ford # 4 a 25 °C (segundos)	85 – 115	ASTM D1200
Tiempo gel (minutos)	60 – 100	----
Peso/Galón (kg/gal)	4.3 ± 0.05	ASTM D891

3. DILUCIÓN

De ser necesario, usar únicamente estireno en cantidad no mayor al 30%. Para utilizar otro monómero reticulante se sugiere realizar ensayos previos.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSAPOL MAS 68, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. CONDICIONES DE CURADO

RESINA TAMSAPOL MAS 68, no es pre acelerado; para el curado en frío se requiere la adición de un acelerador como el octoato de cobalto además del catalizador peróxido de MEK a 25 °C. La adición del acelerador y del catalizador a la resina, debe efectuarse en forma sucesiva, mezclando primero el acelerador con la resina hasta completa homogenización, enseguida el catalizador. Nunca deben mezclarse el acelerador y el catalizador directamente, porque se provocaría una reacción violenta, con riesgo de explosión.

- Gelificación
Resina F 100 100 g
Octoato de cobalto 6% 0.400 g
Peróxido de MEK 1 g

6. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

7. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 220 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

