

RESINA TAMSAPOL T80

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSAPOL T80, es un poliéster ortoftálico insaturado de uso general, RESINA TAMSAPOL T80 es una resina de materia activa 100%, con resistencia a la abrasión y buen brillo, alta resistencia a la intemperie y al agua.

USOS

RESINA TAMSAPOL T80 es una resina ampliamente utilizada en la fabricación de gran variedad de artículos de moldeo, barniz parafínico y gelcoat. Reforzada con fibra de vidrio produce laminados de gran dureza y resistencia a la intemperie.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	40 – 50	ASTM D1639
Color Gardner	Max. 4	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	U – Y	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	67 ± 2	ASTM D1259
Tiempo gel (minutos)	06 – 10	----
Peso/Galón (kg/gal)	4.30 ± 0.05	ASTM D891

3. DILUCIÓN

De ser necesario, usar únicamente estireno en cantidad no mayor al 30%. Para utilizar otro monómero reticulante se sugiere realizar ensayos previos.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSAPOL T80, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. CONDICIONES DE CURADO

RESINA F 100, no es pre acelerado; para el curado en frío se requiere la adición de un acelerador como el octoato de cobalto además del catalizador peróxido de MEK a 25 °C. La adición del acelerador y del catalizador a la resina, debe efectuarse en forma sucesiva, mezclando primero el acelerador con la resina hasta completa homogenización, enseguida el catalizador. Nunca deben mezclarse el acelerador y el catalizador directamente, porque se provocaría una reacción violenta, con riesgo de explosión.

- Gelificación
Resina F 100 100 g
Octoato de cobalto 6% 0.400 g
Peróxido de MEK 1 g

6. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 06 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

7. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 220 kg y galoneras de 30, 20 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

