

RESINA TAMSACRYL T50 X

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RESINA TAMSACRYL T50 X, es un copolímero acrílico termoplástico diluido en tolueno, de muy buenas propiedades como buena nivelación, alto brillo y flexibilidad.

USOS

Se recomienda para la fabricación de lacas automotrices de secado al aire, con buena dureza, brillo y resistencia a la intemperie.

luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Cilindro de metal de 190 kg.

Con sello de seguridad y con fecha vigente.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Índice de acidez (mg KOH/g)	Máx. 12	ASTM D1639
Color Gardner	Máx. 2	ASTM D6166
Viscosidad Gardner	Z4 – Z6	ASTM D1545
% Sólidos no volátiles	48 ± 2	ASTM D1259
Viscosidad reducida al 40/95 (tolueno/resina) Copa Ford # 4 a 20 °C (segundos)	90 – 100	ASTM D1200
Peso/Galón	3.76 ± 0.05	ASTM D891

3. SOLUBILIDAD

Es soluble en solventes aromáticos, ésteres y cetonas; limitada solubilidad en solventes alifáticos.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

RESINA TAMSACRYL T50 X, es inflamable e irritante; al contacto con la piel.

- Utilice los equipos de seguridad adecuados.
- Instalar ventilación adecuada.
- Si el producto entra en contacto con la piel, lavarla con abundante agua

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la

