

CATALIZADOR EPÓXICO BISMARCK SISTEMA 3/4:1/4

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto bi-componente formulado a base de resinas poliamida, aditivos e hidrocarburos aromáticos.

USOS

Para mezclar y catalizar con. ESMALTE EPÓXICO, BASE EPÓXICO Y BASE ZINCROMATO EPÓXICO BISMARCK en el mismo sistema 3/4:1/4.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Vehículo:	Poliamida
Color:	Caramelo
Viscosidad (KU) a 25°C:	120 - 130
Sólidos en peso (%):	73.3 - 77.3
Sólidos en volumen (%):	71.4 - 75.4
Densidad (kg/gal):	3.507 - 3.607
Mecanismo de curado:	Reacción química.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Hierro o Acero nuevo: Preparación con chorro abrasivo grado cercano al metal blanco según norma SSPC-SP10 (método para limpiar superficies metálicas antes de pintarlas).

Hierro o Acero antiguos: Preparación con chorro abrasivo grado comercial según norma SSPC-SP6 (superficies con corrosión leve) o limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 o SSPC-SP3 (superficies con pintura envejecida y oxidación), de acuerdo al servicio.

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: Resistentes a disolventes epóxicos.

Soplete convencional: Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.

Soplete airless: Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.017" – 0.021" con filtro malla 60.

Solvente de dilución y Limpieza: Disolvente Epóxico

DATOS - PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Según información en la hoja técnica de la parte A

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de hojalata de 1/4 galón.

