

MASILLA CARAMELO A

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto de dos componentes. Posee gran adhesión y dureza. Se adhiere al hierro, madera, concreto, fibra de vidrio etc. Resiste el agua, aceites, solventes, ácidos y álcalis. De gran resistencia al impacto y abrasión; esta masilla facilita la incorporación de cuerpos como el aserrín, talco, sílice, etc., según el uso y aplicación que se requiera.

USO

Material para rellenar grietas, hendiduras, picaduras e imperfecciones. Revestimiento de reparación de cascos de embarcaciones en el calafateo, sobre cualquier superficie sujeto a erosión y corrosión en agua fresca o salada.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Blanco azulado traslúcido

Sólidos por peso (%): 85.2 ± 2

Viscosidad a 25°C (seg): 60 ± 3 . Copa Ford #4

Densidad (kg/gal) a 25°C: 4.225

La formulación del sistema tiene las siguientes especificaciones:

Vida de mezcla: 1 hora a 20 – 25°C

Relación de mezcla en volumen:

1 parte de "A"

1 parte de "B"

Tiempo de secado a 25°C

Al Tacto: Mín. 2 horas

Duro: Mín. 6 horas

Repintado: Mín. 6 horas

Máx. 24 horas

Lijabilidad: Después de 6 horas

Espesor de película seca: 1.0 – 4.0 mm

Rendimiento teórico: 1 - 3.0 m²/gal

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado y el estado de la superficie.

Dilución: No requiere

Método de aplicación: Espátula

Limpieza: Disolvente epóxico

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca y libre de grasa, polvo, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO

1. Verifica la limpieza correcta de la superficie y que se disponga de todos los componentes.
2. Mezcla una parte del componente "A" con una parte del componente "B".
3. Agita hasta obtener una masa homogénea de color caramelo uniforme.
4. Adiciona el cuerpo de relleno, sea talco, aserrín, sílice, u otro cuerpo que se requiere y agita nuevamente hasta homogenizar.
5. Aplica inmediatamente después de mezclar, para ello es recomendable preparar solo la cantidad necesaria para el trabajo que va realizar, no prepare cantidades mayores a la necesaria porque no podrá utilizarla pasada la hora (1 hora), debido a que la mezcla endurecerá.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto y sin mezclar.



Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

Envases de hojalata de ½ galón.

