

TRÁFICO ACRÍLICO BASE AGUA JHOMERON

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura a base de polímero acrílico el cual proporciona un secado muy rápido, tiene excelente resistencia al agua y a la abrasión en húmedo, es resistente al agrietamiento y al desgaste, proporciona gran durabilidad y adhesión.

Producto amigable con el medio ambiente por su bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

USOS

En la demarcación de pavimentos asfáltico y de concreto como en la división de carriles de circulación de vehículos en direcciones opuestas, sobre los bordes de veredas y sardineles, limitación de estacionamiento, almacenaje en fábricas, instituciones, colegios, etc.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Mate
Color:	Blanco y amarillo
Densidad (g/mL):	1.59 mínimo
Viscosidad a 25 °C (KU):	80 – 90
Fineza (Hegman):	3H mínimo
Tiempo de Secado "NO PICK UP":	10 minutos máx.
Materia no volátil (%):	73 mínimo
Sólidos en volumen (%):	60 mínimo
Contenido de pigmento (%):	60 mínimo
Resistencia a la abrasión (litros de arena):	150 mín.
Factor de luminancia (β):	Amarillo ≥ 0.40 Blanco ≥ 0.85
Opacidad (Rc):	Amarillo ≥ 0.90 Blanco ≥ 0.95
Sangrado:	$\Delta\beta \leq 0.05$

Resistencia al agua: no presenta (en 18 horas de inmersión) ablandamiento, ampollamiento, pérdida de adhesión, cambio de color u otra evidencia de deterioro.

Flexibilidad: La película de pintura no presenta agrietamiento, astillamiento, laminación o pérdida de adhesión luego de ser doblada sobre un mandril cónico a un diámetro de 12.7 mm (1/2 pulgada).

Contenido de Volátiles Orgánicos (VOC): 150 g/L máx.

Estabilidad al congelamiento y el deshielo (3 ciclos): la pintura no presenta coagulación ni floculación, ni cambio en la viscosidad de más de 10KU.

Condición en el envase: La pintura no debe tener excesivo asentamiento en envase destapado ni lleno y debe mezclarse bien con una espátula. La pintura no debe presentar coágulos, terrones, piel o separación del color.

Estabilidad en almacenamiento: Sin asentamiento excesivo corteza o incremento en la viscosidad, consistencia de fácil agitación para su uso.

3. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Asfalto o concreto, verificar que este seco, curado y libre de polvo, suciedad y cualquier otro contaminante.

-En caso de asfalto nuevo, se deberá esperar 7 días de secado antes de proceder a pintar.

-En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar.

En superficies con pintura en mal estado, retirar la pintura mal adherida por medios manuales o mecánicos ya sea con ayuda de una espátula, lija, escobas o aire comprimido, luego alise las irregularidades y asegurar nuevamente la limpieza de la superficie.

NOTA: los deterioros de la superficie reducen significativamente el tiempo de vida útil de la pintura de tráfico.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo: En caso necesario diluir hasta 10% en volumen.

Soplete convencional: Diluir si es necesario 10-15% en volumen con agua Equipo devilvis o similar boquilla 704 ó 765

Soplete Airless: Presión 2000 – 2500 psi, boquilla 0.017" – 0.021".

Solvente de dilución y Limpieza: Agua.

DATOS DE APLICACIÓN

Espesor de película seca recomendado: 7.0 – 10.0 mils

Espesor de película húmeda requerido: 14.0– 16.0 mils



Rendimiento Práctico: 12.8 m²/gal a 7.0 mils de espesor seco

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación como pérdidas en la variación del espesor, pérdidas de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, el estado de la superficie y otros factores.

Disolvente: agua
Imprimante: no requiere
Secado total: 40 minutos máximo
Secado al tacto: 10 minutos. máximo

CONDICIONES AMBIENTALES

- No aplicar durante tiempo de lluvia o lloviznas.
- No aplique sobre superficies húmedas ni cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.
- La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 30°C.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifica la óptima preparación de superficie.
2. Homogeniza completamente la pintura.
3. Diluye de acuerdo al equipo de aplicación seleccionado, luego agita hasta homogenizar.
4. Aplica una capa uniforme, no recargar.

4. PRECAUCIONES Y CUIDADOS

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Evitar el contacto con la piel y la inhalación de la niebla pulverizada (usar guantes, máscara, etc.).
- Instalar ventilación adecuada o pintar en áreas ventiladas.
- En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con agua.
- Es un producto inflamable.

5. DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad de almacenamiento por 12 meses, siempre y cuando se almacene en un lugar seco, fresco, ventilado, en su envase original y herméticamente cerrado, sin exposición directa a la luz solar o temperaturas extremas que alteren la apariencia o desempeño del producto. Almacenar en un área sin acceso a desagües o alcantarillas.

6. PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 1 galón.
 - Envase de plástico de 4 galones
- Con precinto de seguridad y con fecha vigente.

