- 1. SAMs (SelfAssembled Monolayers) 中主要包含了哪些相互作用?
  ① 解:结合性官能团基与固体基片表面间的共价键相互作用
  ② 烷基长链间的范德瓦尔斯相互作用
  ③ 功能型官能团基再与烷基长链间的化学键相互作用
- 2. 试述以 DNA 为 模板 进行 纳米粒子组装 的 基本过程。

1 解: DNA的结构

- 是由 两条 互相平行螺旋盘绕 的 脱氧核苷酸长链 ssDNA 构成的
  - 两条 ssDNA 通过 排在内侧 互补配对 的 碱基对 间 的 氢键,结合 在一起
  - 脱氧核糖 和 磷酸 交替排列 地 排在外侧
- ② 通过 ssDNA 的 长度 来控制 纳米粒子 的 间距
  - 法一
    - 可以 先合成 一条 ssDNA,将其 某端 替换 为一个 球基,并用 该 球基 吸附到 纳米粒子 上
    - 再合成 另一条 不 与之互补 的 ssDNA,将其 某端 替换 为一个 球基,并用 该 球基 吸附 纳米粒子 到其上
      - 然后合成 第三条 ssDNA,将其 头尾两端 分别与 上述两条 ssDNA 互补配对
  - 法二
    - 可以 先合成 一条 ssDNA, 将其 某端 替换 为一个 球基, 并用 该 球基 吸附 纳米粒子 到其上
    - 再合成 另一条 与之互补 的 ssDNA,将其 某端 替换 为一个 球基,并用 该 球基 吸附 纳米粒子 到其上
      - 然后 这两条 ssDNA 直接 互补配对
- ③ 实现导线功能
  - 在 两条 ssDNA 分别 连到 两面 电极 上,再 用 第三条 ssDNA,头尾两端 分别与 上述两条 ssDNA 互补配对,形成一座 桥
  - 如果 将吸附了 纳米粒子 的 球基 配在 桥 上去后,就成了一根 导线
- 3. 试述 StranskiKrastanov 生长法 制备 量子点阵列 的 基本原理。
  - 解:真空化学气相沉积 + 自组装; 异质外延 生长
    - 在真空中,向 作为衬底 的 晶体表面,沉积 一层 具有 较小 晶格失配 的 材料
      - 过程:原子到了衬底表面后
        - 1 可能会再返回真空中去: 脱附蒸发
        - ② 作为 增原子 被吸附在 干净的 衬底表面,并在 空的 衬底表面 扩散,直到 与另一 增原子 相撞 成核,形成 岛
        - ③ 撞到已经沉积并长大成的岛上: 被已有的岛吸收 (三维生长)
        - 4) 岛 达到 临界半径 后,再 通过 岛岛聚合 长成 薄膜 (二维生长)
- 4. 试列举影响 纳米粒子 聚集状态 的 纳米粒子间 的 结合力。如何获得 无团聚 的 单分散 纳米粒子?
  - 解:影响 纳米粒子 聚集状态 的 纳米粒子间 的 结合力
    - 1 纳米粒子间的附着力
      - 范德瓦尔斯 力
      - 库伦 电磁相互作用 力
    - ② 低 粘滞系数 的 浸润液体 引起的 结合力
      - 液体 桥接 所引起的 毛吸力
    - ③ 高 粘滞系数 的 浸润液体 的 结合力
      - 液体 与 纳米粒子 间 的 黏附力
    - 4 固态 桥接 的 结合力
      - 如 烧结过程 导致的 烧结颈 的 形成
  - 获得 无团聚 的 单分散 纳米粒子 的 方法
    - 解:通过物理、化学、机械的方法提供对前述结合力的反作用
      - 1)物理法:如静电稳定处理
        - 通常在 含水 或 极性 有机介质 的 稀释系统 中 比较有效
          - 当纳米粒子间的 静电斥力 超过 Van de Waals引力,就得到静电稳定分散
      - ② 化学法: 如 立体稳定处理
        - 选择 适当的 (表面活性) 分散剂 的 种类 和 浓度
          - 改变 粒子间 的 黏附力,以及 部分 毛细力
      - ③ 机械法:如 高能球磨法
        - 选择 适当的 机械分散方法 (超声、球磨等) 和 处理时间
          - 解除 粒子团聚体 的 团聚

• 目录

• [ 纳米材料与技术 - 韩民