

**1. 建表基本資料 BASIC INFORMATION**

|                                                                 |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 產品資訊<br>Product Information                                     | 產品型號 Part No.                   | C09-275-311             |
|                                                                 | 產品名稱 Description                | 公轉式針基 I.D.2.75 mm       |
|                                                                 | 產品圖面版次 Drawing Rev.             | D                       |
| 模具<br>Mold Information                                          | 模具編號 Mold No.                   | MI09078                 |
|                                                                 | 模具穴數 Cavitation                 | 16                      |
| PPOV 建置使用之射出成型機<br>Press information used on PPOV establishment | 射出成型機編號 Press No.               | T007                    |
|                                                                 | 射出成型機噸數 Press Tonnage ( ton )   | 130                     |
|                                                                 | 螺桿尺寸 Screw Diameter ( mm )      | Ø28                     |
|                                                                 | 螺桿形式 Screw type                 | 一般/泛用型 General          |
| 原料資訊<br>Material Information                                    | 原料料號 Material description       | PC MAKROLON 2458 550115 |
|                                                                 | 烘料條件 Drying Condition (°C / hr) | 120 °C / 4 hr           |

**2. 生產資訊 PRODUCTION INFORMATION**

|                                    |                               |                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Setup 人員 Setup Operator            |                               |                                                                                 |
| 日期 Date                            |                               |                                                                                 |
| 使用模具穴數 Cavitation                  |                               |                                                                                 |
| Setup 使用射出成型機<br>Press information | 射出成型機編號 Press No.             |                                                                                 |
|                                    | 射出成型機噸數 Press Tonnage ( ton ) |                                                                                 |
|                                    | 螺桿尺寸 Screw Diameter ( mm )    |                                                                                 |
|                                    | 螺桿形式 Screw type               | <input type="checkbox"/> 一般/泛用型 General <input type="checkbox"/> 其它 Others_____ |

**3. Plastic Point Of View**

| 關鍵參數 KEY CONDITIONS<br>(製程參數 PROCESS PARAMETERS)                                                       | 目標值 (Target) | 下限值 (Low) | 上限值 (High) | 實際值 (Actual) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| <b>塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:</b>                                                                |              |           |            |              |
| 實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE (°C)                                                            | 283.7        | 277.6     | 289.9      |              |
| <b>塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:</b>                                                                       |              |           |            |              |
| 填充時間 FILL TIME (seconds)                                                                               | 0.98         | 1.01      | 0.95       |              |
| 充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)                                                          | 0.733        | 0.728     | 0.738      |              |
| <b>塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:</b>                                                                          |              |           |            |              |
| 保壓壓力 HOLD PRESSURE <input type="checkbox"/> Bar <input checked="" type="checkbox"/> kg/cm <sup>2</sup> | 1300         | 1170      | 1430       |              |
| 保壓時間 HOLD TIME (seconds)                                                                               | 1.5          | NCA       | NCA        |              |
| 保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)                                                          | 0.772        | 0.767     | 0.776      |              |

|                                                                                                                |                                      |   |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|------|-------|
|  凱益股份有限公司<br>MOULDEX CO., LTD. | PPOV 主要控管條件表 PPOV Master Cycle Sheet |   |      |       |
| Table No: PPOV_MI09078_C09-275-311                                                                             | Rev.                                 | A | Page | 2 / 2 |

| 關鍵參數 KEY CONDITIONS<br>(製程參數 PROCESS PARAMETERS) | 目標值<br>(Target) | 下限值<br>(Low) | 上限值<br>(High) | 實際值<br>(Actual) |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 冷卻 PLASTIC COOLING:                              |                 |              |               |                 |
| 冷卻時間 MACHINE COOLING TIME<br>(seconds)           | 15.0            | NCA          | NCA           |                 |
| 模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE<br>(°C)         | 30              | NCA          | NCA           |                 |
| 模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE<br>(°C)         | 30              | NCA          | NCA           |                 |
| 模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE<br>(°C)          | N/A             | N/A          | N/A           | N/A             |

N/A：不適用 Not applicable

NCA：不可調整 Not changeable

| 參考參數 REFERENCE PARAMETER                                               | 目標值<br>(Target) |     |     |     | 實際值 / 紀錄<br>(Actual / Record) |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 充填階段的模重(不含料頭)<br>FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g) | 11.73           |     |     |     |                               |     |     |     |
| 保壓完的模重(不含料頭)<br>PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g) | 12.34           |     |     |     |                               |     |     |     |
| 鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING<br>( ton )                         | 54              |     |     |     |                               |     |     |     |
| 週期時間 MOLD CYCLE TIME<br>(seconds)                                      | 30.2            |     |     |     |                               |     |     |     |
| 熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER<br>(°C)                                    | H1              | H2  | H3  | H4  | H5                            | H6  | H7  | H8  |
|                                                                        | N/A             | N/A | N/A | N/A | N/A                           | N/A | N/A | N/A |

4. 參考資料 REFERENCE

無。N/A

版本履歷 Revision History

| 版次 Rev. | 摘要 Description                     | 日期 Date    |
|---------|------------------------------------|------------|
| A       | 使用既有製程參數於射出機 T007 建置 PPOV 主要控管條件表。 | 2025-02-19 |

制定 / 審核 Preparation / Approval

|                | 職稱 Title         | 簽名 Signature | 日期 Date    |
|----------------|------------------|--------------|------------|
| 制定 Preparation | 工程師 Engineer     | 范振傑          | 2025-02-19 |
| 審核 Approval    | 廠長 Plant Manager | 陳永川          | 2025-02-19 |