

1. 建表基本資料 BASIC INFORMATION

產品資訊 Product Information	產品型號 Part No.	R1-15456
	產品名稱 Description	BAG SPIKE, CLAVE SIDE PORT, .162/.170 TUBING FITMENT END
	產品圖面版次 Drawing Rev.	05
模具 Mold Information	模具編號 Mold No.	MT12112
	模具穴數 Cavitation	16
PPOV 建置使用之射出成型機 Press information used on PPOV establishment	射出成型機編號 Press No.	T019
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	140
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	Ø 36
	螺桿形式 Screw type	一般/泛用型 General
原料資訊 Material Information	原料料號 Material description	ABS TAITALAC 1000 W-767
	烘料條件 Drying Condition (°C / hr)	80°C / 4 Hr

2. 生產資訊 PRODUCTION INFORMATION

Setup 人員 Setup Operator		
日期 Date		
使用模具穴數 Cavitation		
Setup 使用射出成型機 Press information	射出成型機編號 Press No.	
	射出成型機噸數 Press Tonnage (ton)	
	螺桿尺寸 Screw Diameter (mm)	
	螺桿形式 Screw type	☐ 一般/泛用型 General ☐ 其它 Others_____

3. Plastic Point Of View

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
塑料融體溫度 PLASTIC MELT TEMPERATURE:				
實際融膠溫度 ACTUAL PLASTIC MELT TEMPERATURE (°C)	239.9	232.6	247.3	
塑料融熔指數 PLASTIC FLOW RATE:				
填充時間 FILL TIME (seconds)	2.00	1.97	2.03	
充填階段的產品平均重量 AVERAGE FILL ONLY PART WEIGHT (g)	3.4715	3.4710	3.4720	
塑料壓力 PLASTIC PRESSURE:				
保壓壓力 HOLD PRESSURE ☐ Bar ☒ kg/cm ²	1488	1324	1655	
	827	NCA	NCA	
保壓時間 HOLD TIME (seconds)	1.5	NCA	NCA	
	1.0	NCA	NCA	
保壓完的產品平均重量 AVERAGE PACKED OUT PART WEIGHT (g)	3.696	3.677	3.715	

關鍵參數 KEY CONDITIONS (製程參數 PROCESS PARAMETERS)	目標值 (Target)	下限值 (Low)	上限值 (High)	實際值 (Actual)
冷卻 PLASTIC COOLING:				
冷卻時間 MACHINE COOLING TIME (seconds)	18.0	NCA	NCA	
模具溫度設定-母模 MOLD WATER TEMP A-SIDE (°C)	25	NCA	NCA	
模具溫度設定-公模 MOLD WATER TEMP B-SIDE (°C)	25	NCA	NCA	
模具溫度設定-滑塊 MOLD WATER TEMP SLIDE (°C)	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A：不適用 Not applicable

NCA：不可調整 Not changeable

參考參數 REFERENCE PARAMETER	目標值 (Target)				實際值 / 紀錄 (Actual / Record)			
充填階段的模重(不含料頭) FILL ONLY SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	55.55							
保壓完的模重(不含料頭) PACKED OUT SHOT WEIGHT (PARTS ONLY)FULL CAVITATION (g)	59.13							
鎖模力 CLAMP TONNAGE / MACHINE SETTING (ton)	48							
週期時間 MOLD CYCLE TIME (seconds)	42.0							
熱澆道系統 HOT RUNNER CONTROLLER (°C)	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. 參考資料 REFERENCE

4.1 自動上蓋機之治具氣壓壓力設定及記錄說明：

此射出成型製程搭配自動化上蓋機械手，氣壓壓力設定值依據各 R1-15456 射出成型標準成型條件表之指引設定。並且在每一次 Setup 將實際值紀錄於射出成型條件紀錄表中。

版本履歷 Revision History

版次 Rev.	摘要 Description	日期 Date
A	R1-15456 於射出成型機 T009 執行參數驗證。新增 PPOV 主要控管條件表。	2023-01-17
B	於射出成型機 T019 執行製程優化。更新 PPOV 主要控管條件。	2024-07-15
C	於射出成型機 T019 執行製程優化。週期時間原 52.0 秒，優化為 42.0 秒。	2025-02-04

制定 / 審核 Preparation / Approval

	職稱 Title	簽名 Signature	日期 Date
制定 Preparation	工程師 Engineer	范振傑	2025-02-04
審核 Approval	廠長 Plant Manager	陳永川	2025-02-04