

Alloy	σ_y (MPa)	σ_{max} (MPa)	ϵ_p (MPa)	H_{IT} (GPa)
AlCoCrNi	1750 ± 50	3200 ± 35	16.7 ± 0.9	11.6 ± 0.2