

УФ-Масло с твердыми восками
S&H TechnoUV Wood OIL 195
ТУ 2313-010-27445233-2016

Описание продукта	УФ-Масло с твердыми восками <i>S&H TechnoUV Wood OIL 195</i> используется для профессиональной окраски любых поверхностей из древесины для создания высококачественного защитно-декоративного покрытия.
Общие свойства	<ul style="list-style-type: none">• Высокая скорость отверждения под воздействием УФ-излучения• Не требуется предварительной сушки• Не содержит ЛОС• Высокая механическая и химическая стойкость• Естественная защита древесины• Устойчивость к износу и истиранию• Для специальных технологических линий• Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами
Цвет и внешний вид	<ul style="list-style-type: none">• Однородное покрытие с заданным блеском• Цвет может быть подобран в зависимости от требований заказчика

Технические данные

Показатели качества	Значение
Массовая доля нелетучих веществ, %	98-100
Степень блеска, %	0-15
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к пятнообразованию по времени воздействия реагентов:	
-спирта этилового 40%, ч	6
-уксусной кислоты 9%, ч	6
-кофе черного, ч	6
-кетчупа, ч	6
-вина красного, ч	6
Вязкость по ВЗ-246, с, не менее	20

Технология нанесения

Подготовка поверхности:	Древесина, древесная поверхность должны быть хорошо отшлифованы (шлифовальная шкурка 120-280). После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение УФ-масла должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки
Метод нанесения:	Вальцами (гладкие валы) Выравнивание покрытия с помощью кисти для выравнивания
Количество слоев:	1
Расход на одно нанесение:	5-15 г/м ² (зависит от типа древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования т.д.)
УФ-отверждение:	10 сек под УФ-дуговой лампой с плотностью энергии не менее 250 мДж/см ²
Очистка инструмента	По окончании работ оборудование промыть растворителем

Общие замечания

Технические данные, предоставленные на *УФ-Масло с твердыми восками S&H TechnoUV Wood OIL 195*, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием *УФ-Масла с твердыми восками S&H TechnoUV Wood OIL 195* необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.