

**Масло с твердым воском**  
**S&H Technology WOOD OIL 181**  
ТУ 2313-007-27445233-2016

<b>Описание продукта</b>	Однокомпонентная система, состоящая из смеси натуральных растительных масел и восков, модифицированных алкидных смол на основе переработанных жирных кислот в растворе алифатических углеводородов. Применяется для внутренних и наружных работ. Является финишным покрытием.
<b>Общие свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• для деревянных поверхностей, которые подвергаются сильным эксплуатационным нагрузкам;</li><li>• подходит для всех деревянных изделий (мебель, деревянные полы, столешницы, лестницы, террасы и т. д.);</li><li>• натуральная защита древесины;</li><li>• подчеркивает уникальную структуру дерева;</li><li>• обеспечивает защиту против роста поверхностной плесени и синей гнили, разрушающих грибков;</li><li>• проникает внутрь древесины, оставляя поры древесины открытыми, образует защитный слой на поверхности;</li><li>• придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к внешним воздействиям.</li></ul>

**Технические данные**

<b>Вязкость по ВЗ-246, с, не менее</b>	20
<b>Массовая доля нелетучих в-в, %</b>	30-50
<b>Время высыхания до степени 3 при (20±2)<sup>0</sup>С, час, не более</b>	12
<b>Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее</b>	48

**Время высыхания\***

<b>Полное высыхание</b>	24 часа
<b>Межслойная выдержка</b>	6 часов

\*Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

---

**Технология нанесения**

<b>Подготовка поверхности:</b>	Древесина, древесная поверхность должны быть хорошо отшлифованы (шлифовальная шкурка Р80-Р120). После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение масла должно происходить не позднее 24 ч после шлифовки
<b>Метод нанесения:</b>	1-ый слой нанести кистью или валиком, оставить на 1-2 минуты, затем растереть равномерно по всей площади поверхности мягкой хлопчатобумажной без ворса ветошью, убирая излишки масла. 2-ой слой наносится аналогично.
<b>Количество слоев:</b>	2
<b>Расход на одно нанесение:</b>	50-70 г/м <sup>2</sup> (зависит от типа древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования т.д.)
<b>Очистка инструмента</b>	По окончании работ оборудование промыть растворителем
<b>Важно!</b>	Рекомендуется проводить предварительный выкрас для определения цвета. Для исключения отличий в оттенке цвета не следует использовать масло разных партий, либо их необходимо предварительно смешать.

**Общие замечания**

Технические данные, предоставленные на *Масло с твердым воском S&H Technology WOOD OIL 181*, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием *Масло с твердым воском S&H Technology WOOD OIL 181* необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.