



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH NGHĨA

**TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD 446**



MANH NGHIA CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở và PTN Số 1/ Head office & Lab 1: 91, Street 30 - An Lạc Ward - Hồ Chí Minh City
- Tel: 0984.668.679 – 0909.560.538 • Email: manhnghiatvxd@gmail.com • MST: 0315746962

BIỂU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GẠCH XÂY

- Đơn vị yêu cầu / Client : **CÔNG TY TNHH ÚT SÔ**
- Dự án / Project : **TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH HÒA TRUNG**
- Địa điểm xây dựng / Job site : xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
- Loại mẫu thí nghiệm / Type of sample : Gạch xây kích thước 40x80x180 mm (Tuynel Thuận Lợi)
- Ngày lấy mẫu / Sampling date : 08/07/2026
- Ngày thí nghiệm / Testing date : 11/07/2026
- Nhóm thí nghiệm / Tested by : Tnv. Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Bảo Lộc

I. Cường độ nén / Compressive strength (Theo TCVN 6355- 2 : 2009)

STT No .	Kích thước mẫu thử Dimension of sawed specimens (mm)		Diện tích mặt cắt ngang Oblique cross-sec area (mm ²)	Lực phá hoại mẫu Max load (kN)	Cường độ nén Compressive strength (MPa)	
	Chiều dài Length	Chiều rộng Width			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	88,6	78,3	6937,4	60,23	8,7	8,6
2	88,8	77,9	6917,5	58,12	8,4	
3	89,0	78,1	6950,9	61,24	8,8	
4	88,0	78,2	6881,6	59,18	8,6	
5	88,5	78,2	6920,7	59,75	8,6	

- * Ghi chú / Notice**
- Mẫu do khách hàng cung cấp, kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử
Specimens were supplied by client, testing results are valid namely submitted specimens only
 - Thông tin công trình, mẫu được báo cáo theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu
Information about project, sample are reported as client's request.

Đ/d Tư vấn giám sát

Đ/d Đơn vị thi công

Tây Ninh, ngày 11 tháng 07 năm 2026

Đ/d Nhóm thí nghiệm

Nguyễn Bảo Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH NGHĨA

**TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD 446**



MANH NGHIA CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở và PTN Số 1/ Head office & Lab 1: 91, Street 30 - An Lạc Ward - Hồ Chí Minh City
- Tel: 0984.668.679 – 0909.560.538 • Email: manhnghiatvxd@gmail.com • MST: 0315746962

Số TN / Ref :/ MN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GẠCH XÂY
TEST REPORT FOR BRICK

- Đơn vị yêu cầu / Client : **CÔNG TY TNHH ÚT SÔ**
- Dự án / Project : **TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH HÒA TRUNG**
- Địa điểm xây dựng / Job site : xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
- Loại mẫu thí nghiệm / Type of sample : Gạch xây kích thước 40x80x180 mm (Tuynel Thuận Lợi)
- Ngày lấy mẫu / Sampling date : 08/07/2026
- Ngày thí nghiệm / Testing date : 09- 11/07/2026
- Nhóm thí nghiệm / Tested by : Tnv. Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Bảo Lộc
- Thực hiện thí nghiệm theo phiếu yêu cầu TN số :HĐTN/ 2026/MN

I. Cường độ nén / Compressive strength (Theo TCVN 6355- 2 : 2009)

STT No.	Kích thước mẫu thử Dimension of sawed specimens (mm)		Diện tích mặt cắt ngang Oblique cross-sec area (mm ²)	Lực phá hoại mẫu Max load (kN)	Cường độ nén Compressive strength (MPa)	
	Chiều dài Length	Chiều rộng Width			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	88,6	78,3	6937,4	60,23	8,7	8,6
2	88,8	77,9	6917,5	58,12	8,4	
3	89,0	78,1	6950,9	61,24	8,8	
4	88,0	78,2	6881,6	59,18	8,6	
5	88,5	78,2	6920,7	59,75	8,6	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2026

QUAMTEST

Đ/d nhóm thí nghiệm
(Lab rep)

Phó phòng TN
(Lab Deputy)

P. Giám đốc
(Deputy director)

Tnv. Hồ Ngọc Tài

Ks. Phạm Hữu Đăng

Nguyễn Văn Phương

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM / TESTING RESULTS

II. Cường độ uốn / *Bend strength* (Theo TCVN 6355- 3 : 2009)

STT No.	Kích thước mẫu thử <i>Dimension of sawed specimens</i> (mm)		Khoảng cách gối uốn <i>Span</i> (mm)	Lực phá hoại mẫu <i>Max load</i> (kN)	Cường độ uốn <i>Bend strength</i> (MPa)	
	Chiều cao <i>Height</i>	Chiều rộng <i>Width</i>			Từng mẫu <i>Sectionally</i>	Trung bình <i>Average</i>
1	39,7	77,6	160,0	4,50	8,8	8,0
2	39,2	78,5	160,0	3,87	7,7	
3	40,1	78,2	160,0	3,53	6,7	
4	39,6	78,1	160,0	4,48	8,8	
5	40,5	77,8	160,0	3,52	6,6	

III. Khối lượng thể tích / *Bulk density* (Theo TCVN 6355- 5 : 2009)

STT No	Kích thước mẫu thử <i>Specimen size</i> (cm)			Thể tích mẫu thử <i>Volume</i> (cm ³)	Khối lượng mẫu thử <i>Mass of sample</i> (g)	Khối lượng thể tích <i>Bulk density</i> (g/cm ³)	
	Chiều dài <i>Length</i>	Chiều rộng <i>Width</i>	Chiều cao <i>Depth</i>			Từng mẫu <i>Sectionally</i>	Trung bình <i>Average</i>
1	18,10	8,11	4,10	601,84	888,3	1,48	1,49
2	18,06	8,09	4,12	601,95	880,6	1,46	
3	18,06	8,06	4,00	582,25	876,2	1,50	
4	18,02	8,07	4,05	588,96	886,1	1,50	
5	18,10	8,11	4,00	587,16	875,4	1,49	

IV. Độ hút nước / *Water drafting index* (Theo TCVN 6355- 4 : 2009)

STT No.	Khối lượng mẫu <i>Mass of sample</i> (g)		Khối lượng nước bị hút <i>Mass of drafting</i> (g)	Độ hút nước <i>Water drafting index</i> (%)	
	Được sấy khô <i>Dried</i>	Bão hoà nước <i>Water saturation</i>		Từng mẫu <i>Sectionally</i>	Trung bình <i>Average</i>
1	888,3	995,3	107,0	12,0	12,1
2	880,6	981,6	101,0	11,5	
3	876,2	984,2	108,0	12,3	
4	886,1	994,1	108,0	12,2	
5	875,4	984,4	109,0	12,5	

* *Ghi chú / Notice*

- Mẫu do khách hàng cung cấp, kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử

Specimens were supplied by client, testing results are valid namely submitted specimens only

- Thông tin công trình, mẫu được báo cáo theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu

Information about project, sample are reported as client's request.