



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH NGHĨA

**TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD 446**



MANH NGHIA CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở và PTN Số 1/ Head office & Lab 1: 91, Street 30 - An Lạc Ward - Hồ Chí Minh City
- Tel: 0984.668.679 – 0909.560.538 • Email: manhnghiatvxd@gmail.com • MST: 0315746962

BIỂU GHI KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GẠCH XÂY

- Đơn vị yêu cầu / Client : **CÔNG TY TNHH ÚT SÔ**
- Dự án / Project : **TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH HÒA TRUNG**
- Địa điểm xây dựng / Job site : xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
- Loại mẫu thí nghiệm / Type of sample : Gạch xây kích thước 80x80x180 mm (Tuynel Thuận Lợi)
- Ngày lấy mẫu / Sampling date : 08/07/2026
- Ngày thí nghiệm / Testing date : 11/07/2026
- Nhóm thí nghiệm / Tested by : Tnv. Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Bảo Lộc

I. Cường độ nén / Compressive strength (Theo TCVN 6355- 2 : 2009)

STT No.	Kích thước mẫu thử Dimension of sawed specimens (mm)		Diện tích mặt cắt ngang Oblique cross-sec area (mm ²)	Lực phá hoại mẫu Max load (KN)	Cường độ nén Compressive strength (MPa)	
	Chiều dài Length	Chiều rộng Width			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	88,2	78,8	6950,2	54,50	7,8	8,0
2	87,9	77,9	6847,4	55,25	8,1	
3	87,5	78,2	6842,5	56,12	8,2	
4	88,0	78,6	6916,8	54,32	7,9	
5	87,8	78,2	6866,0	55,90	8,1	

- * Ghi chú / Notice**
- Mẫu do khách hàng cung cấp, kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử
Specimens were supplied by client, testing results are valid namely submitted specimens only
 - Thông tin công trình, mẫu được báo cáo theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu
Information about project, sample are reported as client's request.

Đ/d Tư vấn giám sát

Đ/d Đơn vị thi công

Tây Ninh, ngày 11 tháng 07 năm 2026

Đ/d Nhóm thí nghiệm

Nguyễn Bảo Lộc



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MẠNH NGHĨA

**TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH LAS - XD 446**



MANH NGHIA CONSTRUCTION INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở và PTN Số 1/ Head office & Lab 1: 91, Street 30 - An Lạc Ward - Hồ Chí Minh City
- Tel: 0984.668.679 – 0909.560.538 • Email: manhnghiatvxd@gmail.com • MST: 0315746962

Số TN / Ref : / MN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM GẠCH XÂY
TEST REPORT FOR BRICK

- Đơn vị yêu cầu / Client : CÔNG TY TNHH ÚT SÔ
- Dự án / Project : TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BÌNH HÒA TRUNG
- Địa điểm xây dựng / Job site : xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
- Loại mẫu thí nghiệm / Type of sample : Gạch xây kích thước 80x80x180 mm (Tuynel Thuận Lợi)
- Ngày lấy mẫu / Sampling date : 08/07/2026
- Ngày thí nghiệm / Testing date : 09- 11/07/2026
- Nhóm thí nghiệm / Tested by : Tnv. Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Bảo Lộc
- Thực hiện thí nghiệm theo phiếu yêu cầu TN số :HĐTN/MN- 2026

I. Cường độ nén / Compressive strength (Theo TCVN 6355- 2 : 2009)

STT No.	Kích thước mẫu thử Dimension of sawed specimens (mm)		Diện tích mặt cắt ngang Oblique cross-sec area (mm ²)	Lực phá hoại mẫu Max load (KN)	Cường độ nén Compressive strength (MPa)	
	Chiều dài Length	Chiều rộng Width			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	88,2	78,8	6950,2	54,50	7,8	8,0
2	87,9	77,9	6847,4	55,25	8,1	
3	87,5	78,2	6842,5	56,12	8,2	
4	88,0	78,6	6916,8	54,32	7,9	
5	87,8	78,2	6866,0	55,90	8,1	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2026

QUAMTEST

Đ/d nhóm thí nghiệm
(Lab rep)

Phó phòng TN
(Lab deputy)

P. Giám đốc
(Director deputy)

Tnv. Hồ Ngọc Tài

Ks. Phạm Hữu Đang

Nguyễn Văn Phương

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM / TESTING RESULTS

II. Cường độ uốn / Bend strength (Theo TCVN 6355- 3 : 2009)

STT No.	Kích thước mẫu thử Dimension of sawed specimens (mm)		Khoảng cách gối uốn Span (mm)	Lực phá hoại mẫu Max load (kN)	Cường độ uốn Bend strength (MPa)	
	Chiều cao Height	Chiều rộng Width			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	77,4	77,8	160,0	11,45	5,9	5,9
2	77,6	77,3	160,0	11,03	5,7	
3	77,3	77,3	160,0	11,54	6,0	
4	77,5	77,4	160,0	11,17	5,8	
5	77,9	77,3	160,0	11,78	6,0	

III. Khối lượng thể tích / Bulk density (Theo TCVN 6355- 5 : 2009)

STT No	Kích thước mẫu thử Specimen size (cm)			Thể tích mẫu thử Volume (cm ³)	Khối lượng mẫu thử Mass of sample (g)	Khối lượng thể tích Bulk density (g/cm ³)	
	Chiều dài Length	Chiều rộng Width	Chiều cao Depth			Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	18,35	7,97	7,84	1146,60	1115,0	0,97	0,96
2	18,60	7,95	7,93	1172,61	1116,0	0,95	
3	18,19	7,96	7,92	1146,76	1111,0	0,97	
4	18,45	7,93	7,82	1144,13	1095,0	0,96	
5	18,52	7,94	7,85	1154,33	1108,0	0,96	

IV. Độ hút nước / Water drafting index (Theo TCVN 6355- 4 : 2009)

STT No.	Khối lượng mẫu Mass of sample (g)		Khối lượng nước bị hút Mass of drafting (g)	Độ hút nước Water drafting index (%)	
	Được sấy khô Dried	Bão hoà nước Water saturation		Từng mẫu Sectionally	Trung bình Average
1	1115,0	1250,0	135,0	12,1	11,9
2	1116,0	1245,0	129,0	11,6	
3	1111,0	1253,0	142,0	12,8	
4	1095,0	1231,0	136,0	12,4	
5	1108,0	1226,0	118,0	10,6	

* Ghi chú / Notice

- Mẫu do khách hàng cung cấp, kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử
Specimens were supplied by client, testing results are valid namely submitted specimens only
- Thông tin công trình, mẫu được báo cáo theo yêu cầu của đơn vị yêu cầu
Information about project, sample are reported as client's request.