

KT3-00047AXD5/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

21/01/2025
 Page 01/01

1. Tên mẫu : **GẠCH ĐẤT SÉT NUNG LOẠI 2 LỖ**
Name of sample
2. Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do
Description hàng cung cấp. Các thông tin mô tả mẫu về kích thước, khối lượng ... là giá trị danh định chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm./Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer. The descriptive information about dimensions, weight, etc. are nominal values intended solely for sample identification and not as test results.
 - 10 viên/ bricks – (178 × 77 × 37) mm
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 11/01/2025
Date of sample receipt
5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN LỢI MỘC HÓA**
Customer **Ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, Long An**
6. Thời gian thử nghiệm : 11/01/2025 – 21/01/2025
Testing duration
7. Phương pháp thử : TCVN 6355: 2009 – Gạch xây – Phương pháp thử
Test method
8. Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic		Kết quả thử nghiệm/ Test result					
		1	2	3	4	5	TB
8.1. Cường độ nén, Compressive strength	MPa	17,9	12,1	18,8	14,2	14,3	15,5
8.2. Cường độ uốn, Flexural strength	MPa	3,7	5,2	3,5	5,8	5,4	4,7

Ghi chú/ Note: TB : Trung bình/ Average

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
Q. TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*

KT3-00047AXD5/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

21/01/2025
Page 01/01

- Tên mẫu : GẠCH ĐÁT SÉT NUNG LOẠI 4 LỖ
Name of sample
- Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do
Description hàng cung cấp. Các thông tin mô tả mẫu về kích thước, khối lượng ... là giá trị danh định chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm./Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer. The descriptive information about dimensions, weight, etc. are nominal values intended solely for sample identification and not as test results.
- 10 viên/ bricks – (179 × 78 × 78) mm
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 11/01/2025
Date of sample receipt
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN LỢI MỘC HÓA
Customer Ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, Long An
- Thời gian thử nghiệm : 11/01/2025 – 21/01/2025
Testing duration
- Phương pháp thử : TCVN 6355: 2009 – Gạch xây – Phương pháp thử
Test method
- Kết quả thử nghiệm :
Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic		Kết quả thử nghiệm/ Test result					
		1	2	3	4	5	TB
8.1. Cường độ nén,	MPa	7,3	8,9	8,2	8,8	7,2	8,1
<i>Compressive strength</i>							
8.2. Cường độ uốn,	MPa	2,0	3,1	1,8	2,5	2,4	2,4
<i>Flexural strength</i>							

Ghi chú/ Note: TB : Trung bình/ Average

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.



Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
Q. TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with () are not accredited yet.*