

Acero Sueco Palme S.A.P.I. de C.V. (Div. Acero)

AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 1440, ÁLAMO INDUSTRIAL

TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45500

MÉXICO

TEL: (33) 3134-1234

www.palme.com.mx acero@palme.com.mx



REPORTE DE PRUEBAS (TEST REPORT)

NUMERO - 020322

(NUMBER)

FECHA: 03/11/21
(DATE)

CLIENTE: MAQUINADOS AEME SA DE CV
(CUSTOMER)

O.C.#: A-2774
(ORDER#)

FACTURA: 88617
(INVOICE)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
(PRODUCT DESCRIPTION)

1.- 44.00 KG 8620 Redondo L/C de 82.55 mm
2.- 59.00 KG 8620 Redondo L/C de 82.55 mm
3.- 44.00 KG 8620 Redondo L/C de 82.55 mm

GRADO DE MATERIAL:
(MATERIAL GRADE)

1.- SAE 8620, 2.- SAE 8620, 3.- SAE 8620

TAMAÑO DE GRANO:
(GRAIN SIZE)

ANÁLISIS QUÍMICO: (CHEMICAL COMPOSITION:)

COLADA#(HEAT#):	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% Al	% Mn	% W	% V	% Ti	% Fe	% Zn	% Mg
1.- 18213023274	0.0090	0.0220		0.1800	0.1100	0.1700	0.2400	00.4800	00.5300	0.0220	0.8000		0.0100	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000
2.- 18213023274	0.0090	0.0220		0.1800	0.1100	0.1700	0.2400	00.4800	00.5300	0.0220	0.8000		0.0100	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000
3.- 18213023274	0.0090	0.0220		0.1800	0.1100	0.1700	0.2400	00.4800	00.5300	0.0220	0.8000		0.0100	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000

PRUEBAS MÉCANICAS: (MECHANICAL TEST:)

COLADA#: (HEAT#)	R. TENSION (T. STRENGTH) KSI	L. ELASTICO (Y. STRENGTH) KSI	ELONGACIÓN (ELONGATION) %	R. DE AREA (R. OF AREA) %	DUREZA (HARDNESS TEST)
1.- 18213023274	088.5000	064.1000	15.0000	52.0000	179.00 Brinell
2.- 18213023274	088.5000	064.1000	15.0000	52.0000	179.00 Brinell
3.- 18213023274	088.5000	064.1000	15.0000	52.0000	179.00 Brinell

ACERO SUECO PALME S.A.P.I. DE C.V.

AV. NOGALAR SUR 430

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

C.P. 45629 RFC: ASP600721PX5

TEL: 8183505512

Lic. Agustín Delgado
GERENTE RESPONSABLE
(RESPONSIBLE MANAGER)

La información contenida en este reporte fue transcrita fielmente del Certificado de Calidad original del fabricante.
(The information contained in this report was transcribed faithfully of the Certificate of original Quality of the manufacturer.)

ASP/083/CAL