



MONTERREY:
Ave. Los Angeles 600 ote. Apdo. 2006 Monterrey, N.L.
Tel: 83512500 Fax: 83515821
Lada (Sin Costo) 01 800 021 2500/021 0100

TORREON:
Perif. Raul Lopez Sanchez km. 4.85 INT. 4
Col. Plan de San Luis Torreon Coah. Cp. 27088
Tel: (871) 169 2222, 792 2411
Lada (Sin Costo) 01-800 021 2500/021 0100

GUADALAJARA:
Calle Metalurgia 1513
Col. Alamo Industrial, Tlaquepaque Jalisco CP. 45593
Tel: (333) 666 9229, 666 9306
Lada (Sin Costo) 01-800 021 2500/021 0100

Certificado de Calidad (Quality Certificate)

SALTILLO
Nazario S. Ortiz No. 460
Col. Saltillo 400, Saltillo Coah. CP. 25100
Tel: (844) 439 3581, 439 3789
Lada (Sin Costo) 01-800 021 2500/021 0100

SAN LUIS POTOSI
Av. Industrias No. 1920
Col. Industrias, San Luis Potosi, SLP. CP. 78365
Tel: (444) 821 0886, 821 0888
Lada (Sin Costo) 01-800 021 2500/021 0100

QUERETARO
Acceso 1 No. 130 Esq. con Epigmenio Gonzalez Fracc. Ind. la Montaña
Cd. Santiago de Queretaro CP. 76150
Tel: (442) 210 4068, 210 4063, 217 2247
Lada (Sin Costo) 01-800 021 2500/021 0100

Ciente (Customer) MAQUINADOS AEME, S.A. DE C.V.

Fecha (Date) 12/11/2021

Factura (Invoice) 290902

Tipo de Acero 1018S00.500X05.000EF Colada 3095784 Origen EXTRANJERO

Descripcion del Material (Material Description)

-1.800 1018 SOL 1/2" X 5" EF

Analisis Quimico % En Peso) Chemical Analysis (%Weight)

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	V	W	Co	Al	Pb	Cu
0.162	0.787	0.215	0.011	0.005	0.159	0.112	0.043	0.005	0.000	0.000	0.023	0.001	0.301

Propiedades Mecánicas

Resistencia a la Tension (Tensile Strength)	Limite de Fluencia (Yield Point)	Alargamiento Elongation	Reduccion del Area % (Reduction of Area)	Dureza (Hardness)	Ensayo de Impacto (Impact Test)
57.30	50.20	9.20		163 HB	