

SMDLED产品规格书

■ 产品型号:CG-P2-1206BTCS2-0.9T

■ 1206蓝光

■ 胶体颜色:透明

■ 发光颜色: 蓝光

■ 半功率视角: 120°

苏州创高电子有限公司


二零二二年六月


一、产品描述:


- 外观尺寸(L/W/H): 3.2*1.6*0.9 mm
- EIA规范标准包装
- 环保产品,符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程





二、外形尺寸及建议焊盘尺寸:












For reflow soldering

注: 1、单位 : 毫米 (mm);


2、公差: 如无特别标注则为± 0.10 mm;

三、建议焊接温度曲线:

有铅焊接:



无铅焊接:




四、 最大绝对额定值 (Ta=25℃):

参 数	符号	最大额定值	单 位
消耗功率	Pd	90	mW
最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽)	IFP	100	mA
正向直流工作电流	${ m I_F}$	30	mA
反向电压	VR	5	V
抗静电能力	ESD	2500	V
工作环境温度	Topr	-40°C ~ +80°C	
存储环境温度	Tstg	-40°C ~ +80°C	
焊接条件	Tsol	回流焊:260°C,10s 手动焊:320°C,3s	

五、光电参数 (Ta=25℃):

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	100		200	mcd	IF =20 mA
半光强视角	2θ1/2		120		deg	IF = 20 mA
峰值波长	λΡ		458		nm	IF = 20mA
主波长	λD	460		465	nm	IF = 20 mA
半波宽	Δλ		15		nm	IF=20 mA
正向电压	VF	2.8		3.4	V	IF=20 mA
反向电流	IR			10	uA	VR=5V


六、光电参数代表值特征曲线:



七、标签标识:

Name:	
P/N:	
WL:	VF:
IV:	QTY:
DATE:	QC:


八、包装载带与圆盘尺寸:




注: 1. 尺寸单位为毫米(mm)。


- 2. 尺寸公差是±0.1mm。
- 3. 包装数量: 4K
- 4. 湿敏等级: 3

九、圆盘及载带卷出方向及空穴规格:





十、内包装及外包装:



十一、信赖性实验:

类别 测试项目	测试环境	测试时间	参考标准	
---------	------	------	------	--


耐久性测试	工作寿命	室温条件下以最大额定电流持续点亮; 以 20mA 测试。	1000 小时(-24 小时, +72 小时)	MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1
	高温高湿储存	IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta= 85±5℃,相对湿度RH= 85%	1000 小时(+2小时)	JESD22-A101
	高温储存	环境温度Ta= 105±5℃	1000 小时(-24小时,+72小时)	MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10
	低温储存	环境温度 Ta= -55±5℃	1000 小时(-24小时,+72小时)	JIS C 7021:B-12
环境测试	温度循环	$105^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C} \sim -55^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 30mins 5mins 30mins 5mins	10 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4
	冷热冲击	IR-Reflow In-Board, 2 Times $85 \pm 5^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 10mins 10mins	10 次循环	MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1011
	抗锡试验	焊锡温度 T.sol= 260 ± 5℃	10 ± 1secs 2 次	MIL-STD-202F:210A MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1
	红外回流焊 有铅制程	升温速度(183℃到最高值): 最大 3℃/秒 维持温度在 125(±25)℃: 不超过 120 秒 维持温度在 183℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围: 235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间: 10-30 秒 降温速度: 最大 6℃/秒		MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	红外回流焊 无铅制程	升温速度(217℃到最高值): 最大 3℃/秒 维持温度在 175(±25)℃: 不超过 180 秒 维持温度在 217℃以上: 60-150 秒 最高温度限制范围: 260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间: 20-40秒 降温速度: 最大 6℃/秒		MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C
	可焊性试验	焊锡温度 T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度: 25±2.5 mm/秒 上锡率 ≥95% 焊盘面积	浸入时间: 2±0.5 秒	MIL-STD-202F:208D MIL-STD-750D:2026 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2

十二、使用注意事项:

使用:

1. LED 是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。

2. 为了确保多颗 LED 并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻,如下图模式 A 所示; 如采用下图模式 B 所示电路, LED 光色可能因每一颗 LED 不同的伏安特性而造成光色差异。



- 3. 过高的环境温度会影响 LED 的亮度以及其他性能, 所以为能使 LED 有较好的性能表现应远离热源。
- 4. 光电参数公差:

正向电压 REF / VF: ± 0.02V 亮度 CAT / IV: ± 11% 波长 HUE / WLD: ± 1nm

存储:

- 1. 未打开原始包装的情况下,建议储存的环境为: 温度: 5 ℃~30 ℃; 湿度: 85%RH 以下,当库存超过 2 个月,使用前应做除湿处理。条件 60 ℃ /8 小时。
- 2. 打开原始包装后,建议储存环境为: 温度 5~30°C;湿度 60%以下。
- 3. LED 是湿度敏感元件,为避免元件吸湿,建议打开包装后,将其储存在有干燥剂的密闭容器内,或者储存在氮气防潮柜内。
- 4. 打开包装后,元件应该在168小时(7天)使用: 且贴片后应尽快做焊接。
- 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时 (7 天),应作除湿处理。 烘烤条件: 60℃, 24 小时。

ESD 静电防护

LED (特别是 InGaN 结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色 LED) 是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常,比如漏电流过大,VF 变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项:

- 1. 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。
- 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护(接地阻抗值 10Ω 以内)。
- 3. 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。
- 4. 建议在作业过程中,使用离子风扇来压制静电的产生。
- 5. 距离 LED 元件 1 英尺距离的环境范围内静电场电压小于 100V。

清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗LED,严禁使用腐蚀性溶液清洗。

焊接

- 1. 回流焊焊接条件参考第二页温度曲线。
- 2. 回流焊焊接次数不得超过两次。
- 3. 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接;最高焊接温度不应超过300度,且须在3秒内完成。 烙铁最大功率应不超过30W。
- 4. 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。
- 5. 焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折 PCB,避免元件受到撞击。

其他

- 1. 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的的电子设备范围(例如办公设备、通讯设备等等)。如果有更为严苛的信赖度要求,特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时(如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等),请事先知会敝司业务人员。
- 2. 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害,应避免从正上方直视。
- 3. 出于持续改善的目的,产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。