



VINILTON

REF: VI-201 a VI-223 ; VI-551 a VI-562 y VI-803 a VI-873

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura vinil-acrílica diluible con agua de acabado mate, muy buen cubrimiento y lavabilidad. Amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Amplia gama de colores: blancos, pasteles y concentrados.

2. USOS:

Recomendada para uso interior donde se requiere un acabado de muy buena durabilidad, en decoración de muros y madera, cemento y asbesto-cemento.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Varios colores
Rendimiento Teórico a 2 manos (m²/Gl)	30 – 40
Peso/Gal (Kg/Gl)	
VI-201 a VI-223 ; VI-551 a VI-562	5,8 – 6,0
VI-803 a VI-873	4,8 – 5,1
Viscosidad STORMER a 25°C.	120 - 125 KU.
PH	8,5 - 9,5
Contenido de VOC	<100 Gr/Lt.
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	15-30 minutos
Para repintar	4 horas
Tiempo para limpiar con agua y jabón de tocador	20 – 30 días
REQUISITOS ESPECÍFICOS NTC-1335	
Abrasión húmeda en ciclos min.	50
Lavabilidad min.	50%

Poder cubriente, relación de contraste, % min

97

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

COLORES			
VINILTON TIPO 2 TONOS PASTELES		VINILTON TIPO 2 CONCENTRADOS	
VI-201	BLANCO LAVABLE	VI-803	AMARILLO ORO
VI-203	CREMA CLARO	VI-804	TERRACOTA
VI-204	BLANCO ALMENDRA	VI-806	MANDARINA
VI-205	CURUBA	VI-821	OCRE
VI-206	PALO DE ROSA	VI-823	ROJO COLONIAL
VI-212	BLANCO HUESO	VI-830	NEGRO
VI-215	AZUL CIELO	VI-853	AMARILLO VIVO
VI-217	VERDE SEDA	VI-855	ROJO
VI-223	LILA	VI-863	AZUL MEDITERRANEO
VI-817	AZUL MILANO	VI-866	NARANJA
VI-820	VERDE PRIMAVERAL	VI-870	VERDE OSCURO
VI-869	AZUL OCEANO		
VINILTON NOVO TIPO 2			
VI-551	NOVO BLANCO		
VI-554	BLANCO ALMENDRA		
VI-562	BLANCO HUESO		

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar VINILTON® es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que este seca, libre de polvo, mugre, pintura suelta, grasa y todo material extraño, para una mejor adherencia.
- ✓ Se deben eliminar los restos de pinturas aplicadas anteriormente, cales, carburos y humedades con rasqueta metálica o cepillo de alambre.
- ✓ Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie.

- ✓ Para superficies con pintura brillante, primero lije suavemente para suprimir el brillo (Lija N° 180). Para superficies con acabados mate, limpie y deje secar bien.
- ✓ En caso de que la superficie este limpia y libre de cualquier contaminante, se puede lijar suavemente para mejorar la durabilidad y adherencia del producto.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezclar muy bien la pintura con una espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.

Diluya cuando sea necesario máximo con ¼ de agua por galón de pintura.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Balde 2.5 galones
- ✓ Balde 2 galones
- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.

- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

8. RECOMENDACIONES GENERALES:

- ✓ El equipo de aplicación debe lavarse en un recipiente con agua inmediatamente después del trabajo.
- ✓ Para limpieza con agua y jabón de tocador, se recomienda dejar secar por lo menos 20 a 30 días después de aplicado.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



PINTURAS
Tonner



**FICHA TÉCNICA
LÍNEA ARQUITECTÓNICA**

VI-201 a VI-223; VI-551 a VI-562 y VI-803 a VI-873
VINILTON

FO GP 46

JULIO 2023

VERSIÓN 4

Pág.5 de 5

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX (601) 7 80 3299***

www.pinturastonner.com

