



PINTURA PARA CANCHAS

REF: PC-910 a PC-923

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto de excelente calidad, elaborado a partir de resinas acrílicas base agua, modificadas para ser utilizadas en interiores y exteriores. Alta resistencia al desgaste, a la abrasión y la intemperie. Excelente durabilidad y acabado antideslizante.

2. USOS:

Recomendado para proteger y decorar canchas, diferentes escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en sustratos como concreto, madera y asfalto. De uso interior y exterior.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR ESTÁNDAR
Color	Gris, Azul, Verde y Rojo Oxido
Rendimiento Teórico a 2 manos (m ² /Gl)	10 – 15
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,7 – 5,1
Viscosidad STORMER a 25°C.	110 – 120 KU
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	20 – 50 minutos
Repintado	1 – 2 horas
Secado Final	4 – 5 días

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar PINTURA PARA CANCHAS TONNER® es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de hongos,

grasa, polvo, mugre o cualquier sustancia extraña que pueda afectar la adherencia del producto.

- ✓ Para retirar hongos que pueda haber sobre la superficie, lave con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador) y agua. Retire completamente esta solución después del lavado.
- ✓ Remueva todo material suelto que impida la adherencia del producto con cepillo de alambre.
- ✓ Si la superficie se encuentra pulida o presenta acabado con endurecedores, se debe lograr rugosidad por medios mecánicos para generar perfil de anclaje, eliminar lechadas superficiales y mejorar la adherencia, verificando que no queden rebabas, sobrantes de mortero o irregularidades del sustrato que puedan afectar el acabado.
- ✓ Las superficies en madera con barnices o lacas deben ser lijadas hasta eliminar el brillo y la limpieza debe realizarse con escobas, cepillos o aire a presión.
- ✓ **SUPERFICIES NUEVAS:** Las superficies de concreto o cemento se deben dejar secar por lo menos 30 días y después se neutralizan con una solución de ácido muriático (al 10%), dejando actuar durante 15 minutos y posteriormente enjuagar muy bien con abundante agua, dejando secar completamente.
- ✓ Las superficies en asfalto deben tener mínimo 28 días de instaladas.
- ✓ Para garantizar la máxima adherencia del producto en superficies en concreto nuevo aplicar como imprimante una mano de *PRIMER EPÓXICO TONNER®*, siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica del Primer Epóxico). Dejar secar mínimo 4 horas y máximo 12 horas antes de aplicar la *PINTURA PARA CANCHAS TONNER®*. Después de este tiempo se debe lijar con lija N° 180 para promover la adherencia de la siguiente capa.
- ✓ **SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS:** Para aplicar sobre superficies en concreto pintadas anteriormente que se encuentren en buenas condiciones, no es necesario aplicar el imprimante, solo se debe realizar un buen lavado para eliminar mugre, grasa, polvo o cualquier contaminante que pueda afectar el acabado final, luego lijar en seco para eliminar el brillo y después efectuar una buena limpieza manual.
- ✓ Se deben resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

- ✓ La superficie debe tener una pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua.

5. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Mezclar muy bien el producto con una espátula limpia raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- ✓ No mezcle la *PINTURA PARA CANCHAS TONNER®* con otros productos que puedan alterar sus propiedades.
- ✓ Aplicar dos manos uniformes del producto sin diluir.
- ✓ Para superficies en asfalto o madera aplicar una primera mano del producto diluido al 30% en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos manos sin diluir.
- ✓ Se recomienda aplicar el producto en horas de la mañana y con ambiente seco. Si se prevén lluvias en las siguientes 4 horas, se debe suspender la aplicación y proteger las áreas ya pintadas.

Las condiciones ideales de aplicación son las siguientes:

Temperatura	25 °C
Humedad relativa	50 %
Humedad máxima del sustrato	4 % máximo

- ✓ Se puede hacer uso de la cancha 4 días después de aplicada la última capa de pintura.
- ✓ Se restringe el tráfico de vehículos tales como: motocicletas, automóviles, camiones / transporte de carga.
- ✓ Se debe realizar mantenimiento cada vez que la superficie presente deterioro, este consiste en una limpieza de superficie y una mano adicional de *PINTURA PARA CANCHAS TONNER®* sin diluir. El tiempo para realizar el repinte depende de la frecuencia de uso.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com