



LACA NITROCELULÓSICA INDUSTRIAL

REF: LN-450 a LN-498 y LN-580

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Formulado con materias primas de óptima calidad como resina nitrocelulósica, pigmentos, activos, disolventes y aditivos seleccionados para obtener un acabado con buen brillo, adherencia, dureza, flexibilidad y resistencia a la intemperie.

2. USOS:

Se utiliza especialmente para repinte de automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas, e industria metalmeccánica en general.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICA	VALOR ESTANDAR
Color	Varios colores
Peso/Gal (Kg/Gl)	3,9 – 4,8
Viscosidad STORMER a 25°C.	120 – 125 KU
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	15 minutos
Manejo	60 minutos
Repintado	45 minutos

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la clase de sustrato sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

COLORES			
LACAS AUTOMOTIVAS INDUSTRIALES			
LN-411	MARRÓN ÍNDIGO LIMPIO	LN-471	AMARILLO OXIDO
LN-450	TRANSPARENTE	LN-473	ROJO ÓXIDO
LN-451	BLANCO CONCENTRACIÓN	LN-479	GOLD TONNER
LN-452	AMARILLO CROMO LIMÓN	LN-480	NEGRO CONCENTRACIÓN
LN-453	AMARILLO MEDIO	LN-481	ALUMINIO GRANO FINO
LN-456	NARANJA MOLIBDENO	LN-482	ALUMINIO GRANO GRUESO
LN-458	ROJO TOLOUDINE	LN-488	WENGUE SEMI MATE
LN-462	AMARILLO TAXI	LN-498	ROJO FERRARI
LN-463	AZUL TONNER	LN-580	NEGRO EXTRAFINO INDUSTRIAL
LN-469	VERDE MILITAR	LN-470	VERDE TONNER

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar la **LACA NITROCELULÓSICA TONNER®** es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre limpia y seca, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o cualquier impureza que afecte el acabado final. Elimine óxido, pintura y partículas sueltas usando lija o espátula.
- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Si es necesario corregir imperfecciones o resanar, aplique **MASILLA TONNER®** siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica de la Masilla). Posteriormente aplique **FONDO NITROCELULÓSICO TONNER®** siguiendo las instrucciones de aplicación (Ver Ficha Técnica del fondo nitrocelulósico). Una vez esté bien seco, lijar y dar el acabado.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Agitar muy bien la pintura con una espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- ✓ Diluir 1 parte de **LACA NITROCELULÓSICA TONNER®** con 2 partes, como máximo, de **THINNER EXTRAFINO TONNER® TH-100**.

- ✓ Se recomienda mantener la proporción sugerida para no alterar las propiedades finales del producto.
- ✓ Pintar con pistola de aire comprimido entre 40 y 60 libras. Abertura de la pistola 2.5 mm. La distancia de aplicación debe ser de 20 a 25 cm de la superficie.
- ✓ Aplicar hasta 3 capas con intervalos de 45 minutos entre manos.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Cuñete de 5 galones
- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar bien ventilado y fresco.
- ✓ Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar cerca ni mientras se manipula el producto.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Maneje una ventilación natural o local al aplicar el producto, ya que desprende vapores que pueden entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados. Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.

- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.



Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

***Pinturas Tonner. Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX 780 32 99***

www.pinturastonner.com