

ICR SPRINT

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ИТАЛИИ**

ШПАТЛЕВКИ

S40

Двухкомпонентная шпатлевка, на основе полиэфирных смол и минералов. Благодаря своей тиксотропичности (изменение вязкости при размешивании) может применяться для тонких слоёв, а также при вертикальных работах. Высокая сопротивляемость к растворителям, щелочам и растворённым кислотам. Выдерживаемая температура 100 СО. Обладает хорошей адгезией ко всем металлами и окрашенным поверхностям. Может, применяться под любые однокомпонентные праймера, антикоррозийные грунты и двухкомпонентные наполнители. Быстрое отверждение делает возможным шлифование, уже спустя 20 мин. при +20ОС.

S48, S70 (красные)

Двухкомпонентная высоко эластичная шпатлёвка. Предназначена для применения на металлические поверхности, а также для изделий стекловолокна, которые подвержены вибрациям и нагрузкам. Кремообразная консистенция обеспечивает равномерное распределение. Красного цвета.

S 71(белая)

S 22(серая)

Двухкомпонентная высокопластичная высшего качества универсальная полиэфирная шпатлёвка. Благодаря наличию минералов в составе, легко шлифуется не забивая шлифовальную бумагу и дает минимальное изменение объема. Хорошие адгезионные свойства

S68

Высокопластичная двухкомпонентная шпатлёвка. Специально разработана для тёплых климатических условий. Обладает всеми свойствами S71, более того, наличие в составе кислот позволяет продлить срок годности более чем на два года, даже при температуре выше 40 СО.

S 27

Облегченная высокопластичная шпатлёвка, ее чрезвычайно гладкая структура, малый удельный вес, отличная адгезия к поверхностям из искусственных материалов и устойчивость к вибрациям и ударам делают незаменимым данный продукт в авионавтике, кораблестроении и ремонте индустриальной техники.

S 49

Полиэфирная шпаклевка, основанная на специальных кислотах обеспечивает полную адгезию к гальванизированной поверхности, алюминию. Не требует предварительной шлифовки, как обычно требуют подобные продукты. Обладает замечательной наполняющей способностью, легко шлифуется не забивая шлифовальную бумагу. Специально предназначен для машинного шлифования после 20 минут с момента использования. Кремового цвета.

ICR SPRINT

S98 (белая)

Лёгкая эластичная шпатлёвка. Новая двухкомпонентная универсальная наполняющая шпаклевка в которой применены новейшие материалы и технологии. Обладает всеми характеристиками предыдущих шпаклевок. Универсальный продукт подходит ко всем ко всем типам гальванизированным поверхностям, алюминию, пластику, и стекловолокну.

S76 FINISSIMO

Супер гладкая эластичная поверхность. Полиэфирный наполнитель специально разработанный для отделки и выравнивания пор и других незначительных дефектов. Зернистость данной шпаклевки (менее чем 5 микрон) и кислоты обеспечивающие пластичность и равномерность нанесения позволяют устранять мельчайшие дефекты поверхности. Хорошо отвердевает на тонкослойных поверхностях, легко шлифуется. Белого цвета.

S20

Мелкая шпатлёвка для алюминиевых частей. Двух компонентная шпатлёвка содержит порошок алюминия. Обладает хорошей сопротивляемостью к воде и коррозии. Цвет: алюминия.

S21

Грубая шпатлёвка для металла, когда необходимо нанести достаточно толстые слоя с последующей грубой обработкой. Двух- компонентная шпатлёвка с содержанием зерен меаллического алюминия в различных размерах, который обеспечивает хорошую адгезию, отвердивание, сопротивляемость к воде и высокой температуре. Обладает универсальными анти-коррозионными свойствами. Благодаря своему цвету и фактуре после затвердевания и обработки неотличима от металла.

P 50

Полиэфирная шпатлёвка, усиленная стекловолокном, которое обеспечивает прочность. Поэтому эта шпатлёвка рекомендуется для заржавевшей плоскости автомобиля и, так же для латания небольших дыр.

P52 \ PL POLIFFIBRE (белая)

P54\PL POLIFIBRE (серая)

P55\ L POLIEFIBRE 120

Полиэфирная шпатлёвка усиленная стекловолокном. Используется для участков из стекловолокна и искусственных материалов. Обладает хорошими адгезионными свойствами, наполняемостью и эластичностью. Используется с пастообразным или жидким отвердителем. Для частей кузова, внутренних частей. P55\ L - облегченный вариант

P57 POLIERRE

Полиэфирная шпатлёвка усиленная микроволокном. Для участков из стекловолокна. Используется с пастообразным или жидким отвердителем.

ICR SPRINT

P05 POLIVER FIBRATOL

Специальная шпатлёвка, в процессе использования изменяющая цвет. Усиленная стекловолокном, для применения в ремонта металлических поверхностей, а также поверхностей из стекловолокна. Обладает эластичностью, адгезионными свойствами и хорошей наполняемостью.

Используется с жидким отвердителем **C 08** в соотношении 2: 1.

A 34 NITRO

Однокомпонентная серая глянцевая шпаклевка. Очень мягкая для использования с шпатлёвочным ножом. Быстро сохнет, легко шлифуется. Серого цвета.

S30 STUCCO PER LEGNO CHIARO

S 32 STUCCO PER LEGNO SCURO

Двухкомпонентная шпатлёвка усиленная древесным волокном. Предназначена для использования на деревянные детали. Преимущественно используется в деревообрабатывающей промышленной индустрии, для восстановления мелких дефектов. Быстро сохнет. Может быть покрашен. Легко наносится и обрабатывается. Не сжимается и не растягивается. S30 светлого цвета, S 32 темного цвета.

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

F02 FONDO ACRILICO (бежевый)

F03 FONDO ACRILLO (белый)

HS 2K грунты- наполнители на акриловой основе, используются с катализатором с C13/C14 в соотношении 3:1. Обладают хорошими наполняющими и укрывающими свойствами, используется как для новых работ так и для ремонтных. Легко шлифуются, быстро сохнут. Не поглощают краску, сохраняют устойчивость длительное время. F02: бежевый цвет; F03: белый цвет, предназначен для молдингов, панелей из стекловолокна.

F04 FONDO ACRILICO (бежевый)

F16 FONDO ACRILICO (серый)

HS 2K грунты- наполнители на акриловой основе, используются с катализатором C04/ C13 в соотношении 3:1. Специально созданы для снижения риска образования эффекта "апельсиновой корки". Обладают хорошей наполняющей способностью, обеспечивают ровную поверхность. Быстро сохнут, легко шлифуются после 3 часов с момента применения. Легок в применении. Могут быть покрыты любым видом отделки на основе растворителей или воды. F04: бежевый цвет; FM6: светло- серого цвета.

F 06 FONDO ACRILLO (закрашиваемый)

2К наполнитель на акриловой основе с высокой наполняющей способностью. С высокой наполняющей способностью. Исключительно универсальный продукт, используемый как для новых работ так и для ремонтных. Незаменимый для ремонтных операций на автомобилях, если подкрашиваемое покрытие используется в основном цикле. Окрашенный предоставляет дополнительную укрывающую способность для всех красок. Быстрая сушка и эффективная контрастность, делают его легко обрабатываемым. Разбавленный действует как оптимальный уплотнитель грунтовочного слоя. Не поглощает краску и сохраняет устойчивость длительное время.

F07 FONDO ISOPOL BIANCO

F09 FONDO ISOPOL GRIGIO

2К полиуретановый наполнители, специально разработанный как наполняющая и выравнивающая основа под лак или изоляция под лак, перед покраской автомобиля. Хорошие адгезионные свойства и высокая построительная способность, легко шлифуются. F 09: серого цвета, F07: белого цвета, подходит для частей кузова, панелей из стекловолокна. Ипользуется с C05 отвердителем

ICR SPRINT

F51 FONDO ACRILICO LOW VOC

2К акриловый Наполнитель с пониженным содержанием VOC(Органические летучие соединения). 2К High Solid продукт используется с растворителем C16 в соотношении 5:1. Использование данного растворителя обеспечивает высокую концентрацию грунта- наполнителя, а также уменьшает эмиссию токсичных растворителей. Обладает высокой наполняющей способностью, легко шлифуется. Быстро затвердевает и не поглощает краску. Может быть покрыт любым типом краски.

F17 Spray (белая)

F18 Spray (серая)

Высоко качественная жидкие полиэфирные шпатлевки (наполнители). HS 2К продукт, его основные качества, это быстрое высыхание и легкость в обработке. Без проблем наносится на вертикальные поверхности, прекрасная адгезия позволяет использовать жидкую шпатлевку на самый различный спектр кузовных материалов, низкое содержание сольвентов и герметичность делает этот продукт незаменимым, когда требуется идеально подготовить поверхность под наполнитель.

A 14 PRIMER (серый)

A 15 PRIMER (желтый)

Высококачественные универсальные грунты-праймеры на нитроцеллюлозной основе. Основные свойства: быстрая сушка, легко шлифуется, отличная прилипаемость и хорошая заполняемость, возможно получение довольно толстых слоев, отличные изоляционные свойства. Благодаря ровной поверхности этого однокомпонентного грунта понадобится меньшее количество нитросинтетической или двухкомпонентной акриловой краски. Может наноситься как на обезжиренный и очищенный от ржавчины отшлифованный металл, так и на различные грунтовки, жидкие шпатлевки на полиэфирной основе и 2К-наполнители на акриловой основе. Может быть разбавлен до 150%.

ЛАКИ

H61 TRASPARENTE HS

HS 2К акриловый лак. Не желтеет. Его HS состав делает возможность его нанесения в 1,5 слоя. Обеспечивает превосходный блеск и исключительную устойчивость к атмосферным средствам явлениям. Может быть нанесён как верхний слой на непрозрачные лаки- основы, а также на лаки с водной основой. Используется с отвердителями C 15,C16 , C17 в соотношении 2: 1.

H63 TRANSPARENTE HS СУПЕРПРОЗРАЧНЫЙ

HS 2К очень лёгкий акриловый лак. Обладает прозрачностью, которая делает его пригодным для использования как верхнего слоя лака для светлых красок. Не желтеет. Используется с отвердителями C 15,C16 , C17 в составе 2: 1.

H51 TRASPARENTE MS

2К MS акриловый лак с универсальным свойством сопротивляемости к пожелтению и атмосферным явлениям. Может быть применён как лак второго покрытия на любой вид краски. Рекомендуется использовать, когда требуется долгая сушка и глянцевая поверхность. Используется с отвердителями C01, C 02, C03 в соотношении 2:1.

ОТВЕРДИТЕЛИ

C03 CATALIZZATORE MS (НОРМАЛЬНЫЙ)

C 02 CATALIZZATORE MS RAPIDO (БЫСТРЫЙ)

C 01 CATALIZZATORE MS EXTRA RAPIDO (ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ)

Отвердители общего применения . Не желтеют, совместимы со всеми чистыми и цветными лаками, как на акриловой так и на полиуретановой основе.

C 05 CATALIZZATORE (для F07/F09)

Специально разработанный отвердитель для использования с 2К грунтами-наполнителями. Использование отвердителя обеспечивает быструю сушку, равномерное распределение, хорошее разбавление растворителями.

C15 CATALIZZATORE HS NORMALE

C16 CATALIZZATORE HS RAPIDO

C17 CATALIZZATORE HS EXTRARAPIDO

общего применения катализаторы, которые позволяют получить более толстый слой с меньшим количеством проходов. Абсолютно нежелтеет, сочетается со всеми чистыми или цветными лаками, как на акриловой основе так и на полиуретановой. Использование в соотношении 2:1. C16: использование в соотношении 5:1 с F51.

C14 CATALIZZATORE (в F02, F03)

C04 CATALIZZATORE (в F04, F16, F06)

C13 CATALIZZATORE RAPIDO

Специально разработан для использования с 2К акриловыми грунтами. Позволяет получить равномерную поверхность, избавляет от распыления паров, хорошее разбавление растворителем, быстрая сушка. Гарантирует легкое шлифование и хорошую мощность уплотнения. Использование в соотношении 3:1.

C10 INDURITORE IN PASTA

Пастообразный отвердитель , на основе пероксида специально разработанный для полимеризации наполнителей и продуктов основанных на ненасыщенных полиэфирных смолах. Использование в соотношении 2-3% от объема шпаклевки.

C12 INDURITORE LIQUIDO

Специально разработанный раствор из пероксидов, для затвердивания полиэфирных распыляемых отвердителей (F18/F17). Гарантирует долгий срок службы.

C08 INDURITORE LIQUIDO

Жидкая перекись для использования с полиэфирными смолами, ускоренными с кобальтом.. Позволяет получить более долгое время утилизации по сравнению с пастообразным отвердителем с C10.

ICR SPRINT

РАСТВОРИТЕЛИ

D 10 DILUENTE UNIVERSALE (нормальный)

D 11 DILUENTE UNIVERSALE (медленный)

Универсальный растворитель, специально разработанный для акриловых и полиуретановых эмалей / лаков первого покрытия и лаков второго покрытия с непрозрачной основой. Разработан для достижения уменьшения вязкости. Обеспечивает хорошее растекание и предупреждает помутнение.

D 12 DILUENTE POLIESTERE

Для F17, F18 распыляемых наполнителей. Обеспечивает превосходное растекание, быстро сохнет, обеспечивает легкое шлифование.

V09 ANTISIL

Специальное спиртовое антисиликоновое средство. Обезжиривающее вещество очищает поверхность от силикона, грязь перед окончательными работами. Благодаря его сбалансированному испарению, этот продукт может быть использован в любое время года.

V08 NEOCOL

Универсальный адгезатор, разработанный для склеивания каучука или пластмассовых материалов к металлам, даже при окрашенной поверхности.

LPN PASTA ABRASIVA per carrozzeria

LPA PASTA ABRASIVA per "fai da te"

Полировальная паста. Продукт является производным стабилизированной эмульсии воска, размягчённой с помощью специальных смол и отборными абразивами. LPV: для полировки гелевых покрытий, стекловолоконных пресс форм и любого типа покраски. LPN-LPA для полировки поверхностей печной сушки, нитроцеллюзной печной глазури, полиуретановые краски, очень старые хромированные поверхности. № 1 грубый тип, № 2 мягкий.

L29 PASTA ABRASIVA OPACIZZANTE

Полирующая паста. Для ретуширования. В состав входят абразивы в различном соотношении. Позволяет идеально подготовить поверхность для перехода, предназначенного для подкраски. Не содержит воска и силиконовых соединений. Обеспечивает идеально чистую и матовую поверхность.

ICR SPRINT

L32 POLISH NORMALE

L 34 POLISH CON SILICONE

Продукт является производным стабилизированной эмульсии воска, с содержанием отборных абразивов и силиконовых масел. Применение данных продуктов позволяет очищать поверхность от смазки, а также полирует поверхность.

Силиконовый тип мастики имеет защитное, водоотталкивающее и антисмоговое действие. Обеспечивает превосходные результаты при нанесении её на любой тип новых или старых красок и хромированные поверхности. Легко применяться, не оставляет следов.

ROO KIT TEX P

R01 KIT TEX L

Ремонтный набор для стекловолокна. Предназначен для ремонта для восстановления стекловолоконных частей, металла и других частей. ROO используется с C10 пастообразным отвердителем. R01 используется с C08 жидким отвердителем для более долгой работы.

R44 TRANSPARENTE POLI-TEX P

R 42 TRANSPARENTE POLI-TEX L

Жидкие прозрачные клеи. Полиэфирная смола для пропитки стекловолоконной матовой поверхности, используется для восстановления повреждённой или проржавевшей металлической поверхности, а также для восстановления стекловолоконных частей из армированной пластмассы. R44 используется с пастообразным отвердителем C10 для быстрого затвердевания. R01 используется с жидким отвердителем C08

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

B410 TOP BODY

Пластичный герметик, предназначенный для предупреждения ржавчины, коррозии и анти-абразивной обработки автомобильных отсеков. Может быть использован с любым типом отделки, идеально подходит для переделки боковых полос и как результат работа высшего качества. Может быть покрашен в течение 20- 30 минут после применения

B230 UNDERBODY ACRILICO

Герметик на водной основе, гравии предназначен для защиты участков от ржавчины и соударение гравия. После сушки, обладает отличными адгезионными свойствами к любому автомобильной отделки

B320 EXTRA BODY

Пластичный герметик. Предназначенный для противокоррозионной, и анти-абразивной обработки молдингов автомобилей, порогов, нижней части кузова. Может быть покрашен любым типом автомобильной отделки.

B 210 UNDERBODY

Данный продукт- является HS продуктом. Битумная основа обеспечивает защиту автомобиля даже в самых труднодоступных местах. Обладает антикоррозионными и антиабразивными свойствами. Защищает автомобиль от влажности, солей и камней.

B110 ANTIROMBO

Герметик на битумной основе. Продукт может быть применён для участков подверженных вибрации. Защищает и предохраняет от шума. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Выдерживает высокие температуры.

BS96 SIGIPOL

Одно компонентное защитное полиуретановое покрытие. Не содержит растворителей, быстро сохнет, с отличными адгезионными свойствами, идеально для сваривания бортов. Может быть использован для участков подверженных вибрации. Может быть применён на различных участках: из металла, алюминия, бетона, стекла, синтетики. Может быть покрашен любым типом краски.

BS 30 SIGILLANTE MONOCOMPONENTE

Однокомпонентный эластомер на водной основе. Быстрое защитное покрытие, которое может быть использовано на различных участках из металла, алюминия, стекла, древесины, синтетики. Может быть применён для участков автомобилей подверженных вибрации. Может быть покрашен любым типом краски.

BS 55 SIGILLANTE BICOMPONENTE

2 К защитное полиуретановое покрытие. Этот продукт аналогичен использованному при изготовлении автомобиля. При использовании данного продукта восстанавливается начальное состояние кузова автомобиля. Может также применяться на голый и листовой металл в любой заданной толщине. Оставляет твердый, эластичный слой сотовой структуры. Обладает превосходной звукоизоляцией. Может быть окрашен после одно-двух часов с момента использования.

ICR SPRINT

BCS 5 CATALIZZATORE

Для BS55 защитного покрытия. Используйте в соотношении 4:1.

TWINPLAST

Структурный продукт, предназначенный для восстановительных работ из пластика.

VPP PLASTIC PAINT

Однокомпонентная краска для бамперов. Идеально передает «эффекта апельсиновой корки» на пластмассовых бамперах, молдингах. Может также использоваться как адгезионный грунтовочный слой.

AO 5 PRIMER

Грунт, предназначенный для соединения пластмассовых частей автомобиля. Сочетается со всеми видами красок и продуктами для ремонта пластмассовых деталей.

ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК

V52 LAVAMANI

Нейтральное соединение с запахом лаванды, которое быстро очистит ваши руки. Не вызывает высушивания и растрескивания кожи рук. Не содержит никаких минеральных абразивов. Способность к разложению биологическим путем более чем 90 %.

V52 GEL LAVAMANI

Нейтральное соединение с запахом лаванды, которое быстро очистит ваши руки. Не вызывает высушивания и растрескивания кожи рук. Не содержит растворителей, экологически чистый продукт.

ICR SPRINT

I. Применение жидкой шпатлевки на старых деталях

1. Имеющиеся повреждения шлифуются “по-сухому” шл.бумагой P80 (если много ржавчины, то – P36-60 затем P80) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической RUPES шлифовальной машинкой, применяя MIRKA “Coarse cut” шлифовальную бумагу. Далее шлифуется “по-сухому” шл.бумагой P120 особенно хорошо прошлифовая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого металла порядка 3,5-5см. Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09
 2. Шпатлевание универсальной шпатлевкой S71 или S68 (см. техн. описание). При обработке цветных металлов рекомендуется использовать S27(облегченная)или S49. Эту шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки.
 - А) Грубое шлифование. Шпатлевка шлифуется “по-сухому” шл.бумагой P80 шлифовальной машинкой или руками.
 - Б) Вторичное шлифование. P120 – P240 очень хорошо отшлифовать переход от шпатлеванной до нешпатлеванной поверхности.Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09.
 3. Жидкая шпатлевка F18 + 3% отвердителя F18. Разбавлять не надо, но если есть желание лучше использовать специальный разбавитель ICR SPRINT D12 не более 3-5%

Правильно перемешав получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется спец.пультверизатором для жидкой шпатлевки (нпр. SATA KLCP диаметр 2,5мм). Рекомендуемое число слоев – 5. После сушки шлифуется:

 - А)Первичное шлифование. Сухим методом P100 – P120.
 - Б)Вторичное шлифование. Сухим методом P240 - P280.Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09.
- Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом A14/A15
4. Наносится один из наполнителей Sprint(ICR)(рекомендуемый выбор - F02/F04/F16. Наносится 2 – 4 слоя. Наносить рекомендуется спец.пультверизатором для наполнителей (напр. SATA KLCP).После сушки шлифуем:
 - А) Эксцентриковой машинкой “по-сухому” P400. Места, которые машинке недоступны, шлифовать вручную бумагой для сухого шлифования желательно MIRKA SOFT P400. При ее отсутствии, шлифовать водостойкой бумагой P800. Нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную “по-сухому”, потому что она может оставить риски на поверхности.
 - Б) “По-мокрому” методом P600 – P800. Затем очень хорошо просушить.
 5. Если наполнитель прошлифован до голого металла или шпатлевки, эти места надо изолировать 1К грунтом – наполнителем A14/A15. Изолировать прошлифованные места можно и тем же 2К наполнителем, но тогда нужно его высушить и шлифовать.
- Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09
6. Покраска. Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить антистатической салфеткой, особо сильно не нажимая.

II. Старая деталь, когда производится работа без жидкой шпатлевки.

1. Имеющиеся повреждения шлифуются “по-сухому” шл.бумагой P80 (если много ржавчины, то – P60 затем P80) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической RUPES шлифовальной машинкой, применяя MIRKA “Coarse cut” шлифовальную бумагу. Далее шлифуется “по-сухому” шл.бумагой P120 особенно хорошо шлифовая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого металла порядка 3,5-5см. Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09
2. Шпатлевание универсальной шпатлевкой S71 или S68 (см. техн. описание). При обработке цветных металлов рекомендуется использовать S27(облегченная)или S49. Для окончательной обработки можно использовать S76
 - а)Грубое шлифование. Шпатлевка шлифуется “по-сухому” шл.бумагой P80 шлифовальной машинкой или руками.
 - б)Вторичное шлифование. P120 – P240 очень хорошо отшлифовать переход от шпатлеванной до нешпатлеванной поверхности.
 - в)Остатки старой краски, зачищенной от отшелушивания обработать, по сухому P220-P240.Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09.
3. Зашпатлеванные места и находящийся вокруг них голый металл, грунтуем адгезионной антикоррозионным грунтом A14/A15. Наносится двумя тонкими слоями. Рекомендуется иметь для грунтовки отдельный пульверизатор (напр. SATA KLCB/NA или SATA MC-B HVLP). Грунтовку шлифовать не надо.
4. Наносится один из наполнителей Sprint(ICR) - F02/F04/F16(см. описания). Наносится 2 – 4 слоя. Наносить рекомендуется спец пульверизатором для наполнителей (напр. SATA KLCP).После сушки шлифуем:
 - А) Эксцентриковой машинкой “по-сухому” P400. Места, которые машинке недоступны, шлифовать вручную бумагой для сухого шлифования желательно MIRKA SOFT P400. При ее отсутствии, шлифовать водостойкой бумагой P800. Нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную “по-сухому”, потому что она может оставить риски на поверхности.
 - Б) “По-мокрому” методом P600 – P800. Затем очень хорошо просушить. Если наполнитель прошлифован до голого металла или шпатлевки, эти места надо изолировать IK грунтом – наполнителем A14/A15. Изолировать прошлифованные места можно и тем же 2K наполнителем, но тогда нужно его высушить и шлифовать.
- Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09
5. Покраска. Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить антистатической салфеткой, особо сильно не нажимая.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ SPRINT (ICR)

II. Новая оригинальная деталь.

1. Легкое шлифование – очистка одновременно.
Оригинальную покрытую черным заводским грунтом деталь слегка зашлифовать и очистить серой шлифовальной губкой (MIRKA mirlon UF), которая должна хорошо быть смочена жидкостью для снятия силикона V09. Полностью сошлифовывать черную грунтовку нет необходимости (в том случае, если сделан тест на воздействие растворителей, и нет шелушений)

Вариант 1.(быстро и дешево, среднее качество):

2. Грунтовать изолирующим антикоррозионным 1К грунтом A14/A15.
Он наносится двумя-тремя тонкими слоями. Рекомендуется иметь для грунтовки отдельный пульверизатор (напр. SATA KLCB/NA или SATA MC-B HVLP). Шлифуем “По-сухому” P400 или “по мокрому” P800. Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09. (Более детальная информация по указанным материалам см. в техническом описании) Покраска. Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить антистатической салфеткой, особо сильно не нажимая.

Вариант 2.(хорошее качество):

2. Грунтовать адгезионным антикоррозионным 2К грунтом Survinil. Он наносится двумя тонкими слоями, шлифовать не надо.
3. Наносится один из наполнителей Sprint(ICR) - F02/F04/F16 Наносится 2 – 4 слоя. Наносить рекомендуется спец пульверизатором для наполнителей (напр. SATA KLCР).После сушки шлифуем:

А) Эксцентриковой машинкой “по-сухому” P400. Места, которые машинке недоступны, шлифовать вручную бумагой для сухого шлифования желательно MIRKA SOFT P400. При ее отсутствии, шлифовать водостойкой бумагой P800. Нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную “по-сухому”, потому что она может оставить риски на поверхности.

Б) “По-мокрому” методом P600 – P800. Затем очень хорошо просушить. Обработанную поверхность очистить очистителем силикона V09

5. Покраска. Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить антистатической салфеткой, особо сильно не нажимая.