

Gewebeanalyse Entwicklungen

[Fabric Development Analysis]



Auftragsbestätigung [order confirmation]:

Lieferschein [delivery note]:

Stück Nr./ Charge: [piece no./charge]: 07230190

Artikel: [article]	Artikel Nr. [article no.]	Ausrüstung: [finish]	Entwicklungsnummer [development no.]
eSpread130CIM PW	ST000304	eins.schiebeverfestigt / one side coated	ECC07230190

Konstruktion: [construction]	Kette (0°) [warp]	Schuss (90°) [weft]	Pulver [resin]
Material [material]	Tenax-E IMS65 24K E23	Tenax-E IMS65 24K E23	Epikote Resin 05311
Lot [lot]	211220320	211220320	

Prüfung:		Einheit [unit]	Sollwert [target]	±	Toleranz [tolerance]	Prüfwert [tested value]
Dichte [fibre density]	Kette [warp]	g/cm ³		+/-		1,78
	Schuss [weft]	g/cm ³		+/-		1,78
Feinheit [linear density]	Kette [warp]		830 tex	+/-		837,9 tex
	Schuss [weft]		830 tex	+/-		845,8 tex
Einstellung [setting]	Kette [warp]	Fd./cm	0,8	+/-	0,1	0,8
	Schuss [weft]	Fd./cm	0,8	+/-	0,1	0,8
Bindung [weave]			Leinwand / Plain		-	Leinwand / Plain
Flächengewicht roh [fabric weight raw]		g/m ²	130,0	+/-		134,0
Pulver Gewicht [resin weight]		g/m ²	7,5	+/-	2,5	8,3
Flächengewicht ausgerüstet [total weight]		g/m ²	137,5	+/-		142,3
Breite [width]		cm	127,0	+/-		129,0

Bemerkungen:

Die aufgeführten Werte beschreiben den Ausfall des Gewebes für diese Entwicklungsnummer.
The listed material values are based on the analysis against this specific development number.

Datum	Aussteller
11.01.2024	D.Büning