

盐雾试验报告

JD/QR18-05

No. _____

供货单位	浙江津达电子有限公司	送检时间	2024/06/20
品名规格	1.25T-1-T(先冲后镀)	来料批号	2024/06/20
镀层材质	☐ 镀金； ☐ 镀银； ☒ 亮锡； ☐ 雾锡； ☐ _____		
试验时间	开始时间：0620 16:30 终止时间：0621 08:30 周期 16 H		

试验条件：

序号	试验项目	试验标准	备注
01	试验室温度	35±2℃	
02	饱和空气桶温度	47±2℃	
03	喷雾量【ml/cm ² /Hr】	1~2 ml/80cm ² /Hr	
04	盐水浓度	5±1%	
05	PH 值	6.5~7.2	
06	试验周期	16± 2 H	

试验结果：

序号	项目	判定标准	检验记录	判定
01	外观	试验品无锈蚀，表面未被破坏、脱落出现漏铜现象	合格	☐ NG； ☒ OK；
02	可焊性	温度 235±5℃，时间 2±0.5s，产品沾锡面积应占浸入面积的 90%以上	/	☐ NG； ☐ OK；
03	接触电阻	试验后自然晾干，接触电阻应 ≤ 30 mΩ	6.1mΩ	☐ NG； ☒ OK；

试验结论：

☒ 盐雾试验合格；

☐ 盐雾试验不合格；

说明：测试结果良好，端子表面无明显的锈蚀，氧化。



检验员/日期	连赛萍 2024/6/21	复核/日期	张捷敏 2024/6/21
--------	---------------	-------	---------------