

HOJA DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMÍCOS

NOMBRE DEL PRODUCTO: Mag seal top.

NOMBRE DEL QUIMÍCO: N/a.

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA:	Líquido transparente.
OLOR:	Pungente.
PH EN SOLUCIÓN AL 1%:	6.00.
DISOLUCIÓN:	N/a.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	100%.
ESPUMA:	Negativa.
SUTANCIA:	Estable.
NO COMPATIBLE CON:	N/a.

PICTOGRAMAS



1/02/2023

CUADRO DE RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Peligro. Tóxico para los organismos acuáticos Cat 2 H400.

Evitar el vertido de la sustancia a cualquier vía de agua.
En los derrames accidentales se utilizarán materiales absorbentes, nunca baldeos ni chorros de agua.

CUADRO DE RIESGOS FÍSICOS

Peligro. Líquido y vapores inflamables Cat 3 H226.

En caso de incendio usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

CUADRO DE RIESGOS PARA LA SALUD

Atención. Puede causar diarrea y vómito.

En caso de ingestión: Enjuague la boca y beba agua. No induzca el vómito y obtenga asistencia médica.

Atención. Puede provocar leve resequedad en la piel y enrojecimiento e irritación ocular.

En caso de contacto con la piel: Enjuague el área afectada con agua durante varios minutos y humecte. Si persiste la irritación obtenga asistencia médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos cuidadosamente con agua lo antes posible y durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos. Consulte con un oftalmólogo en todo caso.

Atención. Puede provocar leve mareo o irritabilidad de vías respiratorias.

En caso de trastornos respiratorios por inhalación por tiempo prolongado obtenga asistencia médica.

No se deje al alcance de los niños.

1/02/2023

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Mag seal top.

GENERAL: Revestimiento acrílico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MAG SEAL TOP es un revestimiento acrílico transparente diseñado para proteger y embellecer concreto, mampostería y superficies de baldosas. Proporciona protección a la abrasión y a las manchas. Es apto para uso en interiores y exteriores. Producto de gran rendimiento y confiabilidad.

Presentación 19L



¡INTRUCCIONES DE USO

Aplicar 1 a 2 capas finas y uniformes dependiendo la porosidad de la superficie, con un cepillo natural, rodillo para esmaltes, brocha o aspersor con punta de metal o teflón.

No dejar charco. Permitir 8 a 12 hrs entre capas, en 24 hrs ya estará listo para el tráfico ligero, el secado total y dureza final se genera a las 72 hrs.

Use solo en áreas ventiladas.

Aplique en temperaturas entre 12 y 26 grados.

1/02/2023