牌号：PA6 TinCo 50　厂商：舒尔曼 A.Schulman

品牌：SCHULATEC



材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SCHULATEC	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

SGS报告 | MSDS报告 | 出厂报告

在线客服: QQ交谈 QQ交谈 和我联系

021-58958519

13061808058(蒋先生)

13424755533(赵先生)

详细数据

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	3.40	g/cm³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	2.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	33	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.00	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	4100	Mpa
简支梁缺口冲击强			
度 23°C	ISO 179/1eA	9.0	kJ/m²
-30°C	ISO 179/1eA	7.0	kJ/m²
简支梁无缺口冲击			
强度 23°C	ISO 179/1eU	15	kJ/m²
-30°C	ISO 179/1eU	12	kJ/m²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	181	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	110	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	215	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	5.0E-4	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C

网站首页

新闻资讯

产品中心

技术指南

申请试样

联系方式

版权所有 © Shshsj.com All Rights Reserved

沪ICP备:15027283-1号

特诺尔爱佩斯系列塑料专营 韩国晓星POK材料专营 亚罗德ALLOD材料专营