

CEM II / B-L 32.5R

Caractéristiques chimiques

Caractéristiques chimiques	Valeurs normalisées	Valeurs cibles MAFCI
Teneur en chlore	$\leq 0.1\%$	-
Teneur en SO ₃	$\leq 3.5\%$	$< 2.4\%$



Chantier - Région du Gorgol

Caractéristiques physiques et mécaniques

Caractéristiques	Résistance à la compression (MPa)		Finesse		Eau / Ciment	Début prise en heure
	2 jours	28 jours	Blaine Cm ² / g	Refus en % au 40 μ		
MAFCI	18 ± 4	38 ± 4	≥ 3200	≤ 28	27 ≤ E / C ≤ 22.5	> 2h
Valeurs normalisées	≥ 10	≥ 32.5	-	-	-	> 1h15



مافسي موريتانيا
MAFCI

