DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие полиаминного отверждения с высоким сухим остатком.

- Отличается высокой химической стойкостью (нефть и нефтепродукты, растворители, различные химикаты)
- Не содержит летучие органические соединения
- Высокоэластичное

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Самостоятельное покрытие для антикоррозионной защиты емкостного технологического оборудования и трубопроводов.

- Нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия
- Предприятия газоперерабатывающей и газохимической промышленности
- Промышленные предприятия
- Химические заводы
- Портовая инфраструктура, гидросооружения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кодовый номер C11
Цвет/Блеск Кремовый, белый, красный, доступны по RAL/полу-глянцевый

Время индукции: 10 минут при температуре не ниже 20^0C
ЛОС: 0 г/л
Температура вспышки: >55°C

	Стандартная версия
Код отвердителя	H21-0155
Соотношение компонентов, по весу	3:1
Соотношение компонентов, по объему	2,1:1
Плотность, г/мл	1,45±0,05
Сухой остаток (объёмный)	100±2%

Температура краски перед нанесением должна быть не ниже 15^0C, в противном случае ёмкости с краской должны быть подогреты. Перемешать перед использованием.

Рекомендованные толщины:	**Толщина сухой пленки, мкм**	**Толщина мокрой пленки, мкм**	**Теоретическая укрывистость, $м^2$/кг**	**Теоретическая укрывистость, $м^2$/л**
Диапазон	100-300	100-300	6,89-2,30	10,0-3,33
Рекомендуется	250	250	2,76	4,0

Время высыхания* **(при ТСП 200 мкм)**	**Температура поверхности**			
	5^0C	10^0C	20^0C	30^0C
Сухая на ощупь	20 часов	15 часов	10 часов	
Высыхание до твердой пленки	30 часов	25 часов	20 часов	
Полное отверждение	20 дней	15 дней	7 дней	4 дня
Жизнеспособность смеси	2 часа	90 мин	1 час	30 мин
Мин. время до перекрытия	30 часов	24 часа	24 часа	
Макс. время до перекрытия**	15 дней	10 дней	7 дней	5 дней

* *Меняется в зависимости от толщины пленки и температуры.*

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 2 Çiğli 35620 İZMİR
Tel: (232) 328 08 80 (pbx) Fax: (232) 376 80 55

dyo BİR Yaşar KURULUŞUDUR

*** Перекрываемое покрытие должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений. В случае необходимости должен быть проведен обмыв пресной водой. Глянцевые поверхности должны быть подвергнуты приданию легкой шероховатости подходящим способом.*

НАНЕСЕНИЕ

Дополнительная информация: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения и высыхания грунтовки, температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше 5°C. Температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть не менее чем на 3°C выше «точки росы». Не рекомендуется применять при влажности более 85%. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки.

Оборудование:

Распыление	Безвоздушное
Давление	300-350 bar
Диаметр сопла	0,53 - 0,73 mm 0,021 - 0,029 ″
Разбавление	10%

Для разбавления применять DYOPOX THINNER или DYO UNIVERSAL THINNER medium/fast

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новое строительство: Поверхность должна быть очищена от любых загрязнений (масло, грязь, соль и т.д.). Абразивоструйная очистка до степени Sa2½ (ISO 8501-1). Рекомендуемая шероховатость Rz 50-70 мкм. Поверхность должна быть подготовлена и оценена в соответствии с ISO 8504.

Ремонтная покраска: Локальная очистка ручным механизированным инструментом до степени St3 (ISO 8501-1). Предпочтительна подготовка до степени Sa2½ (ISO 8501-1).

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ Не применять неподходящий растворитель.
Отвердитель добавлять постоянно перемешивая.

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном месте.
Компонент А: 2 года с даты производства.
Компонент Б: 2 года с даты производства.

УПАКОВКА Компонент А: 18 кг. Компонент Б: 6 кг.

БЕЗОПАСНОСТЬ Данный продукт огнеопасен! Хранить в герметично закрытой таре вдали от источников тепла и открытого пламени. Тару содержать в закрытом состоянии. Избегать контакта с кожей и глазами, не вдыхать пары краски. Меры предосторожности читайте в паспорте материала. Принимать меры по защите окружающей среды.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok. No: 2 Çiğli 35620 İZMİR
Tel: (232) 328 08 80 (pbx) Fax: (232) 376 80 55

dyo BİR Yaşar KURULUŞUDUR