

 ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, A.D. INSTITUT DE SOUDURE - WELDING INSTITUTE Imenovano telo za nerastavljive spojeve - reg.br. I012 Grčica Milenka 67, 11000 Beograd, tel: 011/2851-079, fax: 011/2850-648, E-mail: office@zzz.co.rs, Web: www.zzz.co.rs	Broj: OD-RP-001/20	 ATC 06-005 АКРЕДИТОВАНО КОНТРОЛНО ТЕЛО SRPS ISO/IEC 17020:2012
	Datum izdavanja: 14.05.2020.	
ODOBRNJE KVALIFIKACIJE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA (WPQR br. K-3.2.014/20 od 02.04.2020. god.)		

Strana : 1/1

Proizvođač: **VELA FILAND DOOO BEOGRAD**

Adresa: **Dimitrija Georgijevića Starike 48, Beograd**

Primenjeni propisi: Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom „Sl. glasnik RS“, br. 87/2011

Standard: SRPS EN ISO 15614-1:2017 LEVEL 2; SRPS EN 13445; SRPS EN 13480

Područje odobrenja kvalifikacije

Postupak (postupci) zavarivanja: <i>Weldn Poess(es):</i>	141– Zavarivanje netopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa		
Vrsta spoja i šava: <i>Type of joint and weld:</i>	BW ss nb, BW ss mb, BW bs; FW; Cevni priključak sa uglom > 60°		
Osnovni materijal: grupa(e) i podgrupa(e): <i>Parent Material group(s) and sub group(s):</i>	čelici grupe 1.1 sa ReH ≤ 235MPa prema SRPS CEN ISO/TR 15608		
Debljina osnovnog materijala (mm): <i>Parent Material Thickness (mm):</i>	BW: 1,45 ÷ 5,8 FW: 2,03 ÷ 5,8		
Debljina metala šava (mm): <i>Weld Mtal Thickness (mm)</i>	/	Visina šava ugaonog spoja (mm): <i>Throat Thickness (mm):</i>	ne ograničava se
Jedan prolaz/više prolaza: <i>Single run/Multi run:</i>	više prolaza	Spoljašnji prečnik cevi (mm): <i>Outside Pipe Diameter (m)</i>	≥ 30,15
Oznaka dodatnog materijala: <i>Filer Material Designation:</i>	EN ISO 21652-A: W MoSi	Mere dodatnog materijala: <i>Filler Material Size:</i>	Ø2,4 mm (t 8.4.5)
Oznaka zaštitnog gasa/topitelja: <i>Designaton of Shielding Gas/Flux:</i>	SRPS EN ISO 14175: II	Oznaka gasne podloške: <i>Designation of Backing Gas:</i>	/
Vrsta struje za zavarivanje i polaritet: <i>Type of Welding Current and Polarity:</i>	DC(-)	Unos toplote (kJ/mm): <i>Heat Input:</i>	0,72 – 1,06
Položaji zavarivanja: <i>Welding Positions:</i>	Svi položaji zavarivanja osim PG, PJ i J-L045		
Temperatura predgreivanja: <i>Preheat Temperature:</i>	/	Međuprolazna temperatura: <i>Interpass Temperature:</i>	max 300°C
Naknadno zagrevanje / termička obrada: <i>Post-Heating / Post-Weld Heat-Treatment:</i>	/		
Ostali podaci: <i>Other Information:</i>	Primena odobrenja na konkretan zavareni spoj je u nadležnosti Imenovanog tela koje prati proizvod.		

Pregled dokumentacije izvršila:

Predrag Stefanović, maš. inž., IWE



Odobrio:

Tatjana Nikov, dipl. maš. inž., IWE
Tehnički rukovodilac