HotRock
100% БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл.
г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494
info@HotRock.ru

Технический лист
Hotrock Руф Н Клин и Hotrock Руф Н ПРО Клин

ТУ 23.99.19-010-83998728-2025
MW-ГОСТ 32314-2023 T4-CS(10)33-TR8-PL(5)430 - WS1- WL(P)3-MU1 (для Hotrock Руф Н)
MW-ГОСТ 32314-2023 T4-CS(10)42-TR10-PL(5)500 - WS1- WL(P)3-MU1 (для Hotrock Руф Н ПРО)
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Описание продукции:

Набор плит для создания уклона на плоской кровле. Негорючие, теплоизоляционные плиты, с предварительно созданным уклоном, произведенные из плит на основе горных пород габбро-базальтовой группы с добавлением водорастворимых синтетических смол.

Область применения:

В набор клиновидной теплоизоляции входят плиты: элемент А, В и С.
Плиты А и В формируют основной уклон кровли. Плита С – доборная – переходный элемент, меняющий ширину покрытия.

Хотрок Руф Н или Руф Н ПРО Клин 1,7%	▪ Плиты предназначены для создания **основного уклона на кровле 1,7% и ендовы** на горизонтальном основании для удаления воды с кровли к точкам водосброса. ▪ При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Хотрок Руф Н или Руф Н ПРО Клин 2,1%	▪ Плиты предназначены для создания **основного уклона на кровле 2,1%** на горизонтальном основании для удаления воды с кровли к точкам водосброса. ▪ При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.
Хотрок Руф Н или Руф Н ПРО Клин 4,2%	▪ Плиты предназначены для создания **контруклона на кровле 4,2%**, для удаления воды с кровли к точкам водосброса в системах плоских кровель. ▪ При двухслойной системе теплоизоляции укладка осуществляется на первый (нижний) слой материала.

Физико-механические показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	Хотрок Руф Н, Элемент А, В, С	Хотрок Руф Н ПРО, Элемент А, В, С	Метод испытания
Плотность	кг/м3	110	120	ГОСТ EN 1602
Теплопроводность при (283±1)К, λ10	Вт/(м·К)	0,036	0,036	ГОСТEN 12667 ГОСТ 31925
Расчетные значения теплопроводности				ГОСТ 59985-2022
для условий эксплуатации А, λА	Вт/(м·К)	0,039	0,039	
для условий эксплуатации Б, λБ	Вт/(м·К)	0,044	0,044	
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	33	42	ГОСТ EN 826
Прочность при сосредоточенной нагрузке	Н	430	500	ГОСТ EN 12430
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении	кг/м2	1,0	1,0	ГОСТ EN 1609
Содержание органических веществ	% по массе	4,5	4,5	ГОСТ 31430
Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	0,30	0,30	ГОСТ 25898
Группа горючести	степень	НГ	НГ	ГОСТ 30244

HotRock
100% БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл.
г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494
info@HotRock.ru

Геометрические параметры:

Марка	Плита					
	Толщина (-3/+5), мм ГОСТ EN 823		Длина (±10), мм ГОСТ EN 822	Ширина (±5), мм ГОСТ EN 822	Объем, м3	Площадь, м2
Хотрок Руф Н ПРО Клин 1,7% **Хотрок Руф Н Клин 1,7%**						
(Элемент А)	30	50	1200	600	0,0288	0,72
(Элемент В)	50	70	1200	600	0,0432	0,72
(Элемент С)	40	40	1200	600	0,0288	0,72
Хотрок Руф Н ПРО Клин 2,1% **Хотрок Руф Н Клин 2,1%**						
(Элемент А)	30	55	1200	600	0,0306	0,72
(Элемент В)	55	80	1200	600	0,0486	0,72
(Элемент С)	50	50	1200	600	0,0360	0,72
Хотрок Руф Н ПРО Клин 4,2% **Хотрок Руф Н Клин 4,2%**						
(Элемент А)	15	40	600	1200	0,0198	0,72
(Элемент В)	40	65	600	1200	0,0378	0,72
(Элемент С)	50	50	600	1200	0,0360	0,72

Хранение и транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производится в соответствии с требованиями ГОСТ 25880.
Плиты транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от влаги и механических повреждений.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 3 м.

Упаковка:

Плиты А и В поставляются без индивидуальной упаковки, С – в индивидуальной упаковке.
Плиты укладываются на паллеты кратно слоям (А и В по 8 шт., С – по 6 шт.) согласно заказу и упаковываются в ветро-влагозащитный купол. По торцам для сохранения геометрических параметров устанавливаются гофрокартонные уголки.
Способ упаковки и фиксации материала должен обеспечивать надежную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

Гарантии:

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.
При истечении гарантийного срока плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям ТУ производителя.

ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110