HotRock
100% БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

ООО «СТМ»
215113 Смоленская обл.
г.Вязьма, ул.Новая Бозня, д.3
ИНН 7743095044/ КПП 672201001
+7 (495) 308 0494
info@HotRock.ru

Технический лист
Hotrock Галтель

ТУ 23.99.19-010-83998728-2025
MW-ГОСТ 32314-2023 T4-CS(10)60-PL(5)650-WS1- WL(P)3-MU1
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Описание продукции:

Негорючие изделия из каменной ваты с треугольным сечением, произведенные из плит на основе горных пород габбро-базальтовой группы с добавлением водорастворимых синтетических смол.

Область применения:

Галтели применяются в системах плоских кровель в качестве основания под гидроизоляционный материал при устройстве перехода от горизонтальной плоскости кровли к вертикальной плоскости парапета.

Физико-механические показатели:

Наименование показателя	Ед. изм.	Хотрок Галтель	Метод испытания
Плотность	кг/м3	160 ±10%	ГОСТ EN 1602
Теплопроводность при (283±1)К, λ10	Вт/(м·К)	0,038	ГОСТEN 12667 ГОСТ 31925
Расчетные значения теплопроводности			ГОСТ 59985-2022
для условий эксплуатации А, λА	Вт/(м·К)	0,041	
для условий эксплуатации Б, λБ	Вт/(м·К)	0,045	
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации	кПа	60	ГОСТ EN 826
Прочность при сосредоточенной нагрузке	Н	650	ГОСТ EN 12430
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении	кг/м2	1,0	ГОСТ EN 1609
Содержание органических веществ	% по массе	4,5	ГОСТ 31430
Паропроницаемость	мг/(м·ч·Па)	0,30	ГОСТ 25898
Группа горючести	степень	НГ	ГОСТ 30244

Геометрические параметры:

Марка	Плита					
	Толщина (-3/+5), мм ГОСТ EN 823		Длина (±10), мм ГОСТ EN 822	Ширина (±5), мм ГОСТ EN 822	Объем, м3	Площадь, м2
Хотрок Галтель	0	100	1200	100	0,0060	0,12

Хранение и транспортировка:

Транспортирование и хранение производится в соответствии с требованиями ГОСТ 25880, обеспечивающими защиту от влаги и механических повреждений.

Упаковка:

1. На паллетах – по 160 шт.
2. В гофроупаковке – по 32 шт.

Гарантии:

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.

ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110